


BETON TACK

Podkład adhezyjny o „ziarnistym efekcie” do wszystkich podłoży




Oznakowanie CE:

→ EN 13813 • Oznaczenie: SR-B2,0




DANE TECHNICZNE



ZAKRES ZASTOSOWANIA



APLIKACJE



Opis

BETON TACK to podkład adhezyjny o „efektach granulowanych” składający się z dyspersji wodnej modyfikowanych kopolimerów tworzyw sztucznych i mieszanki piasków o wyselekcjonowanej i kontrolowanej wielkości ziarna.

BETON TACK ma postać bardzo płynnej pasty, gotowej do użycia i barwiącej w celu rozjaśnienia leczonych obszarów.

Zastosowanie BETON TACK zmienia powierzchnię przeznaczoną do obróbki, czyniąc ją szorstką i tworząc mostek adhezyjny pomiędzy podłożem instalacyjnym a późniejszymi powłokami.

Krzywa granulometryczna mieszanki piaskowej oraz modyfikacja dyspersji spoiwa polimerowego są specjalnie zaprojektowane, aby zoptymalizować aplikację produktu i zapewnić jego równomierne rozprowadzenie na podłożu.

Oznakowanie CE

► EN 13813

BETON TACK spełnia zasady określone w normie EN 13813 („Posadzki i materiały posadzek – Materiały posadzek: Właściwości i wymagania”) z oznaczeniem:

→ SR-B2,0

- Wylewka na bazie żywicy syntetycznej (SR).
- Wytrzymałość wiązania: >2,0 MPa (B2,0)

Kolor

Produkt dostępny jest w kolorze ROSSO OSSIDO i BIANCO AVORIO

Zakres zastosowania

BETON TACK jest konkretnie jako:

► Promotor członkostwa

Generalnie do podłoży, na których ze względu na niską chłonność wody nie można bezpośrednio stosować tynku lub kleju.

Przykładami są płytki, kamień naturalny, metal i tworzywa sztuczne (z wyjątkiem poliolefin, PE i PP, dla których należy przeprowadzić wstępne testy przyczepności).

► Podkład adhezyjny

Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, do przyklejania tynków cementowych lub gipsowych oraz mas wygładzających, zapraw renowacyjnych lub gotowych materiałów izolacyjnych do trudnych podłoży, takich jak:

- Gładki beton.
- Prefabrykaty betonowe.
- Beton komórkowy.

BETON TACK

- Płyty gipsowo-kartonowe.
- Płyty gipsowo-kartonowe.
- Płytki po szlifowaniu diamentowym.
- Podłoża drewniane lub kompozytowe (płyta OSB, sklejka itp.).
- Panele izolacyjne.

Ogólne przygotowanie podłoża

- Podłoże musi być suche, bez części kruchych i luźnych oraz bez pozostałości środka antyadhezyjnego.
 - W razie wątpliwości należy sprawdzić temperaturę powierzchni i powietrza.
- Obie temperatury muszą być powyżej +5°C.

Przygotowanie produktu

► *Do podłoży o normalnej chłonności.*

- BETON TACK jest gotowy do użycia.
- Przed pobraniem próbki wymieszaj produkt w wiadrze wiertarką i trzepaczką.
- Ewentualne oddzielenie się białej cieczy na powierzchni po długim przechowywaniu nie oznacza pogorszenia jakości produktu.

► *Do podłoży o dużej chłonności, wymagających lekkiego zagęszczenia.*

W tym przypadku konieczne jest nałożenie dwóch warstw preparatu BETON TACK, pierwszą rozcieńczoną 20% wodą, drugą nierozcieńczoną.

Postępuj zgodnie z opisem poniżej.

- Użyj naczynia do serwowania, aby dodać wodę do produktu (na przykład, aby uzyskać 20% rozcieńczenie wody, dodaj 4 litry wody do 20-kilogramowego opakowania BETON TACK).
- Rozcieńczony produkt wymieszaj mikserem trzepaczką, aż do połączenia.
- Nakładaj natychmiast po wymieszaniu, zanim wypełniacze opadną na dno wiadra.
- Poczekaj, aż produkt wyschnie.
- Nałóż drugą warstwę czystego (nierozcieńczonego) produktu.

Aplikacja produktu

Nakładaj przy pomocy wałka o krótkim włosiu.

Zużycia

Typ aplikacji	minimalne zużycie	maksymalne zużycie	um	uwaga
Na wszystkie powierzchnie	300	320	g/m ²	-

Narzędzia do czyszczenia

- Produkt świeży: czyszczenie wodą (w tym mycie pod ciśnieniem).
- Utwardzony produkt: usuwanie mechaniczne i/lub namaczanie w rozpuszczalnikach (acetonie, rozcieńczalniku nitro lub rozcieńczalniku syntetycznym).

Porady i zalecenia podczas nakładania

- Zawsze należy odczekać, aż BETON TACK całkowicie wyschnie i stwardnieje przed nałożeniem tynku cementowego lub gipsowego.
 - Czas schnięcia BETON TACK różni się w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia oraz chłonności podłoża. Średnio przyjmuje się 4–12 godzin.
 - Produkt rozcieńczony wodą jest skuteczny jedynie jako środek konsolidujący i impregnujący podłoże.
- Aby uzyskać pełną skuteczność produktu jako podkładu adhezyjnego, należy nałożyć drugą warstwę w stanie czystym.

BETON TACK

- Do rozcieńczania należy używać wyłącznie czystej wody.
- Do BETON TACK nie należy dodawać żadnych dodatków, cementu ani piasku.
- BETON TACK nie nadaje się do obróbki powierzchni poddawanych ciągłemu zanurzeniu w wodzie.
- Unikaj osadzania się kurzu na powierzchniach pokrytych BETON TACK, ponieważ zmniejsza to przyczepność późniejszej powłoki.

Dane techniczne

► DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU	u.m.	wartość
Gęstość w temp. 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,45 ± 0,05
pH (metoda potencjometryczna) w temp. 23°C, ISO 976	-	8,5 ± 0,5
Konsystencja	-	Pasztecik
Maksymalna wielkość ziarna	mm	0,5
► DANE APLIKACJI I WYDAJNOŚĆ KOŃCOWA	u.m.	wartość
Czas schnięcia powierzchni (23°C, 50% RH), EN ISO 9117-3	godzin	3,0 ± 0,2
Średni czas oczekiwania na następną nakładkę	godzin	4 - 12
Temperatura aplikacji	°C	Od +5 do +35

Przechowywanie produktów

- 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym, zadaszonym, chronionym przed światłem słonecznym i w temperaturze od +5°C do +35°C.
- Produkt jest wrażliwy na mróz.

Opakowania

WARIANT	OPAKOWANIE	ADR	KONF. / BANKO	KOMPONENTY	UWAGI
CZERWONY	5 kg	NO	120 wiadra		-
CZERWONY	10 kg	NO	60 wiader		-
CZERWONY	20 kg	NO	33 wiadra		-
BIANCO AVORIO	5 kg	NO	120 wiadra		-
BIANCO AVORIO	10 kg	NO	60 wiader		-
BIANCO AVORIO	20 kg	NO	33 wiadra		-

Legenda ADR:

NO = towary NIEBEZPIECZNE

P* = Towary niebezpieczne pakowane w ograniczonych ilościach (pakowane zgodnie z rozdziałem 3.4 ADR)

Si = Towary NIEBEZPIECZNE

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej opierają się na wiedzy i doświadczeniu zdobytym przez firmę Nord Resine do dnia jej wydania i mają charakter wyłącznie orientacyjny. Nie stanowią one specyfikacji technicznej ani nie nakładają żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, ani odpowiedzialności za możliwe do uzyskania wyniki, które zależą od wielu czynników niezależnych od kontroli firmy Nord Resine.

Użytkownik ma obowiązek uprzedniego sprawdzenia, również poprzez odpowiednie testy, przydatności produktu do zamierzonego zastosowania, kompatybilności z podłożem, odpowiednich warunków środowiskowych aplikacji oraz prawidłowego wykonania montażu zgodnie ze sztuką budowlaną, przyjmując na siebie całą odpowiedzialność wynikającą z użycia produktu oraz końcowego rezultatu prac.

Nord Resine zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie i bez uprzedzenia właściwości produktów, opakowań, zawartych ilości oraz niniejszej dokumentacji technicznej. Produkty Nord Resine są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Niniejsza Karta Techniczna unieważnia i zastępuje poprzednie wydania. Sprawdź najnowszą, najbardziej aktualną wersję na stronie <https://nordresine.com/pl/>

BETON TACK

EDYCJA

Wydanie: 01.09.2004

Rewizja: 04.12.2025