



AMIANTOFIX


Fixation consolidée pour fibres d'amiante



Certifications :
- UNI 10686 • Type D



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



RÉSIST. AUX UV



GEL



BASSE TEMP.



RAPIDE



INT/EXTÉRIEUR

DOMAINE D'UTILISATION

CANDIDATURES



MONO-COMP.



ROULEAU



SPRAY

Description

AMIANTOFIX est une préparation à base de polymères dissous dans de l'eau, d'additifs, de pigments et de charges inorganiques.

Pulvérisé sur une surface, AMIANTOFIX après maturation forme un film caractérisé par une bonne résistance mécanique, des agents atmosphériques ainsi qu'une excellente résistance aux attaques bactériennes.

Certifications

► UNI 10686

AMIANTOFIX est classé comme encapsulant de « TYPE D », conformément au décret du Ministère de la Santé (Italie) du 20/08/1999 (Journal officiel n° 249 du 22/10/1999).

Couleur

Le produit est disponible en OXYDE RED.

Champ d'application

- Agent de consolidation contre la dispersion des fibres d'amiante dans l'environnement sur les tôles ondulées et les tuyaux en général, avant enlèvement et démontage.
- Le produit peut également être appliqué sur des produits friables ou dégradés.

Avantages

- AMIANTOFIX a un coût très faible.
- AMIANTOFIX ne nécessite pas d'équipement de pulvérisation spécial.
- AMIANTOFIX est coloré pour favoriser une bonne traçabilité.

Application du produit

Pour l'utilisation la plus fréquente du produit, c'est-à-dire pour le traitement des produits amiante-ciment avant démantèlement, la méthodologie d'application suggérée est divisée en trois phases.

- Préparation des systèmes de sécurité :

Construire un échafaudage adéquat autour de la construction et la préparation des protections pour assurer la sécurité des opérateurs dans les phases d'application.

- Application du produit :

Vaporiser AMIANTOFIX sur la face supérieure sans lavage préalable.

- Retrait de l'artefact traité avec AMIANTOFIX :

Attendre au moins une demi-heure avant de procéder à l'élimination des plaques et traiter avec AMIANTOFIX également la face inférieure.

Si des outils sont utilisés pour percer ou couper les plaques à retirer, ajouter AMIANTOFIX à l'eau de

AMIANTOFIX

refroidissement de l'outil.

Consommation

type d'application	consommation minimale	consommation maximale	u.m.	notes
La consommation dépend de l'absorption du substrat. Consommation minimale recommandée.	0,15	0,20	L/m ²	-

Nettoyage des outils

- Produit frais: nettoyage à l'eau (également hydrolavage).
- Produit durci: retrait mécanique et/ou trempage dans des solvants (acétone, diluant nitro ou diluant synthétique).

Conseils utiles pour la pose

- Les travaux doivent être interrompus en cas de risque de pluie, de neige, de brouillard et lorsque la température est inférieure à +7 °C.

Données techniques

► LES DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT		valeur
Densité à 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,01 ± 0,03
pH (méthode potentiométrique) à 23°C, ISO 976	-	8,0 ± 0,2
Viscosité cinématique (cup 6 ISO, 23°C), EN ISO 2431	s	83 ± 3
Résidu sec (105°C, 1 heure), ISO 3251	-	(18,0 ± 0,3)%
► DONNÉES D'APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES		valeur
Temps de séchage de surface (23°C, 50%HR), EN ISO 9117-3	Min	22 ± 3
Température minimale du film (MFFT), ISO 2115	°C	+7
Température d'application	°C	de +7 à +40
Imperméable à l'eau, EN 1928 (méthode A, 24 heures, 60 kPa)	-	Pas de pénétration
Perméabilité à la vapeur d'eau (μ), DIN 52615	-	< 1000
Allongement maximal en traction, EN ISO 527-1 (formulaire 5° UNI EN ISO 527-2, 23°C)	-	(17 ± 4)%
Épaisseur du film sec (23°C), EN ISO 2808	μm/(L•m ²)	180 ± 10
Quantité à appliquer (pour une épaisseur de 45±5 μm)	L/m ²	0,25 ± 0,03

Stockage des produits

- 24 mois dans l'emballage d'origine fermé, dans un endroit sec, couvert, à l'abri des rayons du soleil et à une température comprise entre +5 °C et +30 °C.
- Le produit craint le gel.

Conditionnements

VARIANTE	PACKAGE	ADR	PACK / PALETTE	COMPOSANTS	NOTES
OXYDE ROUGE	4 jerrycans de 5 L	NO	24 boîtes		
OXYDE ROUGE	jerrycan - 20 L	NO	24 jerrycans		

Légende ADR :

NO = marchandises NON DANGEREUSES

P* = marchandises dangereuses emballées en quantités limitées (emballées conformément au chapitre 3.4 de l'ADR)

Si = Marchandises DANGEREUSES

AMIANTOFIX

MENTIONS LÉGALES

Les informations contenues dans cette Fiche Technique sont basées sur les connaissances et l'expérience acquises par Nord Resine à la date de son émission et sont données à titre purement indicatif. Elles ne constituent pas une spécification technique et n'impliquent pas l'assomption d'une quelconque garantie, expresse ou implicite, ou responsabilité quant aux résultats pouvant être obtenus, qui dépendent de multiples facteurs indépendants du contrôle de Nord Resine.

Il incombe à l'utilisateur de vérifier préalablement, également par des tests appropriés, l'adéquation du produit à l'usage prévu, la compatibilité avec le support, les conditions environnementales d'application appropriées et l'exécution de la pose dans les règles de l'art, en assumant toute responsabilité découlant de l'utilisation du produit et du résultat final des travaux.

Nord Resine se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les caractéristiques des produits, les emballages, les quantités contenues et la présente documentation technique. Les produits Nord Resine sont exclusivement destinés à un usage professionnel.

Cette Fiche Technique annule et remplace les éditions précédentes. Vérifiez la dernière version mise à jour sur <https://nordresine.com/fr/>

EDITION

Émission: 05.04.1998

Révision: 21.10.2024