

BETONLATEX

Additif flexibilisant et
imperméabilisant pour colles et
mortiers



Description

BETONLATEX est un latex à base de polymères élastomères de haut poids moléculaire en dispersion aqueuse, d'émulsifiants, de stabilisants et d'additifs.

Ajouté à des composés cimentaires de diverses sortes, BETONLATEX augmente les performances d'adhérence, de flexibilité et d'imperméabilité.

BETONLATEX est spécialement conçu pour accroître les performances (flexibilité et adhérence) des mortiers-colles de la gamme NORD RESINE.

Champ d'application

BETONLATEX est spécifique comme suit :

- Additif pour MONOTACK SUPER (colle cimentaire C2T), pour la pose de grès cérame sur le grès cérame poli existant sans autre préparation que le nettoyage normal.
- Additif pour NORDCEM dans toutes les applications où une plus grande flexibilité et adhérence du produit au substrat sont requises.
- Additif pour NORDCEM, pour éliminer le besoin de mouiller continuellement la surface traitée par temps chaud.
- Additif pour tout mélange cimentaire dont le pouvoir adhésif et la souplesse sont à améliorer.

Application du produit

► Utilisation comme additif pour les adhésifs cimentaires

- Versez 6 litres de BETONLATEX dans un récipient de service.
- Placez progressivement un sac de 25 kg de poudre prémélangée dans le même récipient en remuant avec un mélangeur à basse vitesse.
- Continuez à mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène.
- Ajustez immédiatement la viscosité de la pâte avec l'ajout d'eau si nécessaire.
- Laissez reposer le mélange pendant 5 minutes.
- Procédez à la demande.

► Utilisation comme additif pour NORDCEM

- Suivre attentivement les instructions figurant sur la Fiche Technique de NORDCEM.

Consommation

type d'application	consommation minimale	consommation maximale	u.m.	notes
Par sac de 25 kg de béton prêt à l'emploi	6,0	6,0	L	-

Nettoyage des outils

- Produit frais: nettoyage à l'eau (également hydrolavage).
- Produit durci: enlèvement mécanique.

Conseils utiles pour la pose

- Agiter l'emballage avant utilisation.
- Ne pas ajouter d'autres substances au mélange contenant BETONLATEX.
- Appliquer à des températures comprises entre +5°C et +30°C.

BETONLATEX

Données techniques

► LES DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

		valeur
Densité à 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,02 ± 0,05
Résidu sec (105°C, 1 heure), ISO 3251	-	(16,1 ± 0,3)%
pH (méthode potentiométrique) à 23°C, ISO 976	-	7,5 ± 0,5
Viscosité dynamique apparente de Brookfield (23°C / 50% HR; broche ASTM#2, 150 tr/min), EN ISO 2555	mPa·s	27 ± 10
Odeur	-	Caractéristique
Aspect	-	Latex blanc

► DONNÉES D'APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES

		valeur
Température d'application	°C	+5 à +30

Stockage des produits

- 24 mois dans l'emballage d'origine fermé, dans un environnement sec et couvert, à l'abri du soleil et à une température comprise entre +5°C et +30°C
- Le produit craint le gel.

Conditionnements

VARIANTE	PACKAGE	ADR	PACK / PALETTE	COMPOSANTS	NOTES
-	jerrycan - 6 L	NO	90 boîtes		-

Légende ADR :

NO = marchandises NON DANGEREUSES

P* = marchandises dangereuses emballées en quantités limitées (emballées conformément au chapitre 3.4 de l'ADR)

Si = Marchandises DANGEREUSES

MENTIONS LÉGALES

Les informations contenues dans cette Fiche Technique sont basées sur les connaissances et l'expérience acquises par Nord Resine à la date de son émission et sont données à titre purement indicatif. Elles ne constituent pas une spécification technique et n'impliquent pas l'assumption d'une quelconque garantie, expresse ou implicite, ou responsabilité quant aux résultats pouvant être obtenus, qui dépendent de multiples facteurs indépendants du contrôle de Nord Resine.

Il incombe à l'utilisateur de vérifier préalablement, également par des tests appropriés, l'adéquation du produit à l'usage prévu, la compatibilité avec le support, les conditions environnementales d'application appropriées et l'exécution de la pose dans les règles de l'art, en assumant toute responsabilité découlant de l'utilisation du produit et du résultat final des travaux.

Nord Resine se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les caractéristiques des produits, les emballages, les quantités contenues et la présente documentation technique. Les produits Nord Resine sont exclusivement destinés à un usage professionnel.

Cette Fiche Technique annule et remplace les éditions précédentes. Vérifiez la dernière version mise à jour sur <https://nordresine.com/fr/>

EDITION

Émission: 26.02.2018

Révision: 13.07.2026