

BLACK PRIMER

Primer bituminoso al solvente



CARATTERISTICHE TECNICHE



IMPERM.



ELASTICO



GELO



BASSET.

CAMPO D'IMPIEGO




ESTERNI



TETTI

APPLICAZIONI



MONO



RULLO



VELOCE

Descrizione

BLACK PRIMER è una miscela di bitume ad alto punto di rammollimento e solventi organici in grado di ancorarsi e consolidare rapidamente superfici polverose di strutture edili di varia natura, in particolare in calcestruzzo.

Campo d'impiego

BLACK PRIMER è impiegato come primer di fondo anti-polvere a rapida essiccazione prima dell'applicazione di membrane bitume-polimero APP e SBS.

BLACK PRIMER è idoneo anche per la protezione di superfici metalliche.

Preparazione generale del supporto di posa

- Il supporto di posa deve essere asciutto o leggermente umido (massimo 3%).
- Asportare corpi incoerenti, parti in distacco e polvere.

Preparazione del prodotto

Mescolare accuratamente il prodotto nel contenitore originale prima del prelievo.

Applicazione del prodotto

Intingere un rullo a pelo lungo o uno spazzolone nel liquido.

Applicare BLACK PRIMER sulla superficie da trattare.

La successiva applicazione della membrana bituminosa deve avvenire dopo asciugatura del primer (da 3 a 8 ore a seconda della temperatura).

Consumi

tipologia di applicazione	consumo minimo	consumo massimo	u.m.	note
Per superfici orizzontali e verticali (in funzione della porosità del supporto)	0,15	0,30	kg/m ²	

Pulizia degli attrezzi

Con SOLVENTE PER HELASTON SOL o con comune solvente da lavaggio (diluente per nitro o sintetico).

Consigli utili per la posa

- Miscelare accuratamente il prodotto nei contenitori originali prima dell'uso.
- Il prodotto è FACILMENTE INFIAMMABILE e sviluppa vapori di solvente durante l'impiego.

BLACK PRIMER

- In caso di applicazione in luoghi non perfettamente aerati provvedere ad una adeguata ventilazione e proteggere le vie respiratorie con maschera con filtro per vapori organici A2 (fascia marrone) o combinato (fascia multicolore) ABEK2 (secondo EN 141).
- Leggere attentamente la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo.

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO		valore
Densità a 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	0,98 ± 0,05
Viscosità dinamica apparente Brookfield (23°C / 50% UR; spindle ASTM#2, 150 giri/min), EN ISO 2555	mPa·s	150 ± 20
Residuo secco (105°C, 1 ora), ISO 3251	-	(40 ± 5)%
Colore	-	Nero
Odore	-	Di solvente
► DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONI FINALI		valore
Tempo di essiccazione superficiale (23°C, 50%UR), EN ISO 9117-3	ore	3,0 ± 0,2
Temperatura minima di filmazione	°C	< 5

Conservazione del prodotto

- 24 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

Confezioni

VARIANTE	CONFEZIONE	ADR	CONF. / BANCALE	COMPONENTI	NOTE
-	secchio metallico - 5 L	SI'	96 secchi		
-	secchio metallico - 10 L	SI'	60 secchi		
-	secchio metallico - 20 L	SI'	33 secchi		

Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

SI = merce PERICOLOSA

NOTE LEGALI

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate sulle conoscenze e sull'esperienza maturate da Nord Resine alla data della sua emissione e hanno carattere esclusivamente indicativo. Esse non costituiscono specifica tecnica né comportano l'assunzione di alcuna garanzia, espressa o implicita, o responsabilità in merito ai risultati ottenibili che dipendono da molteplici fattori indipendenti dal controllo di Nord Resine.

È responsabilità dell'utilizzatore verificare preventivamente, anche mediante idonee prove, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, la compatibilità con il supporto, le idonee condizioni ambientali di applicazione e l'esecuzione della posa a regola d'arte assumendosi ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del prodotto e dal risultato finale delle lavorazioni.

Nord Resine si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti, le confezioni, i quantitativi contenuti e la presente documentazione tecnica. I prodotti Nord Resine sono destinati esclusivamente ad uso professionale.

La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce le precedenti edizioni. Verificare l'ultima revisione più aggiornata su <https://nordresine.com/it/>

EDIZIONE

Emissione: 05.04.1998

Revisione: 05.02.2018