



SEAL WAX

Wosk chroniący przed kurzem



DANE TECHNICZNE




ODDYCHAJĄCY



SZYBKO



PIESZY



PODJAŁD

ZAKRES ZASTOSOWANIA



WNĘTRZA



WĘTRZA
WENĘTRZNE




MAGAZYN



SCIANY
WENĘTRZNE


APLIKACJE



MONO-KOMP.



GOŁY DO
UZYSKA



APL. DO WOSKU



PRZECIW PLAMOM

Opis

SEAL WAX to rodzina preparatów w płynie na bazie wosków polimerowych, modyfikatorów, dodatków i wody, przeznaczonych do ochrony betonu przed pyłem oraz do obróbki końcowej w technologii „Béton Ciré” i polimerowo-cementowej.

SEAL WAX jest dostępny w dwóch wersjach:

- SEAL WAX L: podwójnie usieciowany, błyszczący, metaliczny wosk.
- SEAL WAX MAT: podwójnie usieciowany, matowo-satynowy wosk metaliczny.

Całość uzupełnia cienka, przezroczysta warstwa powierzchniowa, która ułatwia czyszczenie.

Ze względu na swoje właściwości SEAL WAX nie pozwala na przywieranie brudu i ułatwia jego usuwanie.

Zakres zastosowania

SEAL WAX doskonale nadaje się do obróbki przeciwpylowej przemysłowych posadzek betonowych, zarówno kolorowych, jak i naturalnych, a także do obróbki końcowej w technologii „Béton Ciré” i polimerowo-cementowej.

SEAL WAX pozwala na prostą i niedrogą interwencję.

Zalety

Szczegółowe przygotowanie podłoża

Przygotowanie produktu

Aplikacja produktu

- Na nowej podłodze

SEAL WAX

• Następnie nałóż SEAL WAX za pomocą specjalnego rozpraszacza wosku, w dwóch warstwach w odstępie kilku godzin, starając się krzyżować dłonie.

Zużycia

Typ aplikacji	minimalne zużycie	maksymalne zużycie	um	uwaga
W dwóch rękach, z rozpraszaczem wosku	0,050	0,075	L/m ²	(1)
W dwóch rękach, z rozpraszaczem wosku	0,070	0,090	L/m ²	(2)

(1) Wydajność = (13-20) m²/L

Narzędzia do czyszczenia

- Produkt świeży: czyszczenie wodą (w tym mycie pod ciśnieniem).
- Utwardzony produkt: usuwanie mechaniczne.

Porady i zalecenia podczas nakładania

- Nie rozcieńczać. Rozcieńczenie uniemożliwi prawidłowe uformowanie się wosku.
- Do woskowania folii SEAL WAX wymagany jest specjalny stripper:
- Do woskowania folii SEAL WAX wymagany jest specjalny stripper:
- Przed użyciem należy przeczytać kartę charakterystyki.

Dane techniczne

► DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU: SEAL WAX L		wartość
Wygląd	-	Biała emulsja
Gęstość w temp. 20°C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,04 ± 0,02
pH (metoda potencjometryczna) w temp. 23°C, ISO 4316	-	8,4 ± 0,2
Pozostałość sucha, ISO 1625	-	(25 ± 2) %
Czas na spacer (w temperaturze +23°C)	Godzin	48
Minimalny czas uruchomienia (w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%)	dni	7
Minimalna temperatura tworzenia filmu (MFFT), ISO 2115	°C	+8
► DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU: SEAL WAX MAT		wartość
Wygląd	-	Biała emulsja
Gęstość w temp. 20°C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,03 ± 0,02
pH (metoda potencjometryczna) w temp. 23°C, ISO 4316	-	8,4 ± 0,2
Pozostałość sucha, ISO 1625	-	(20 ± 2) %
Czas na spacer (w temperaturze +23°C)	Godzin	48
Minimalny czas uruchomienia (w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%)	dni	7
Minimalna temperatura tworzenia filmu (MFFT), ISO 2115	°C	+8

Przechowywanie produktów

- 12 miesięcy w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym, zadaszonym, chronionym przed światłem słonecznym i w temperaturze od +15°C do +35°C.
- Produkt jest wrażliwy na mróz.

Opakowania

WARIANT	OPAKOWANIE	ADR	KONF. / BANKO	KOMPONENTY	UWAGI
L	12 butelek 1 L	NO	30 pudełek		(1)
L	4 kanistry 5 l	NO	24 kartony		(1)
L	kanister - 20 l	NO	24 puszki		(1)

SEAL WAX

WARIANT	OPAKOWANIE	ADR	KONF. / BANKO	KOMPONENTY	UWAGI
MAT	4 kanistry 5 l	NO	24 kartony		(2)

UWAGA:

(1) *Wosk metaliczny w wersji błyszczącej.*

(2) *Wosk metaliczny w wersji matowej.*

Legenda ADR:

NO = towary NIEBEZPIECZNE

P* = Towary niebezpieczne pakowane w ograniczonych ilościach (pakowane zgodnie z rozdziałem 3.4 ADR)

Si = Towary NIEBEZPIECZNE

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej opierają się na wiedzy i doświadczeniu zdobytym przez firmę Nord Resine do dnia jej wydania i mają charakter wyłącznie orientacyjny. Nie stanowią one specyfikacji technicznej ani nie nakładają żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, ani odpowiedzialności za możliwe do uzyskania wyniki, które zależą od wielu czynników niezależnych od kontroli firmy Nord Resine.

Użytkownik ma obowiązek uprzedniego sprawdzenia, również poprzez odpowiednie testy, przydatności produktu do zamierzonego zastosowania, kompatybilności z podłożem, odpowiednich warunków środowiskowych aplikacji oraz prawidłowego wykonania montażu zgodnie ze sztuką budowlaną, przyjmując na siebie całą odpowiedzialność wynikającą z użycia produktu oraz końcowego rezultatu prac.

Nord Resine zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie i bez uprzedzenia właściwości produktów, opakowań, zawartych ilości oraz niniejszej dokumentacji technicznej. Produkty Nord Resine są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Niniejsza Karta Techniczna unieważnia i zastępuje poprzednie wydania. Sprawdź najnowszą, najbardziej aktualną wersję na stronie <https://nordresine.com/pl/>

EDYCJA

Wydanie: 09.01.2015

Rewizja: 23.01.2026