

NORPHEN VASCHE

Agent d'imperméabilisation époxy à deux composants pour le revêtement de réservoirs et de conduits, résistant à une eau à haute agressivité



Marquage CE :

→ EN 1504-2 (C) • Principes: PI-MC-PR-RC-IR



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



ÉTANCHE



GEL




LENT

DOMAINE D'UTILISATION



INT./EXTÉRIEUR

CANDIDATURES



BI-COMP.



ROULEAU



PINCEAU



SPRAY

Description

NORPHEN VASCHE est un revêtement époxy bi-composant, composé de:

- Composant A : mélange de prépolymères époxy liquides, de pigments, de modificateurs, de charges spéciales et de solvants.
- Composant B : amine de copolymérisation et solvants.

Grâce à son corps, NORPHEN VASCHE peut être appliqué horizontalement et verticalement à des épaisseurs élevées, ce qui vous permet d'imperméabiliser tous les types de réservoirs et de surfaces en quelques étapes simples.

A maturité, NORPHEN VASCHE donne naissance à un film dur et flexible, totalement imperméable (même à faible épaisseur), qui présente une bonne résistance chimique aux eaux usées à pH extrême (liquides fortement alcalins ou acides).

Marquage CE

► EN 1504-2

NORPHEN VASCHE répond aux principes définis par la norme EN 1504-9 ("Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton : définitions, exigences, contrôle de la qualité et évaluation de la conformité. Principes généraux pour l'utilisation et les systèmes") et aux exigences de la norme EN 1504-2 ("Systèmes de protection des surfaces en béton") pour la classe :

→ PI-MC-PR-RC-IR

- Pour le Principe 1 (PI) - Protection contre les risques de la pénétration : 1.3 Revêtement (C), ZA.1d.
- Pour le Principe 2 (MC) - Contrôle de l'humidité: 2.2 Revêtement (C), ZA.1e.
- Pour le principe 5 (PR) - Résistance physique : 5.1 Revêtement (C).
- Pour le principe 6 (RC) - Résistance chimique : 6.1 Revêtement (C).
- Pour le principe 8 (IR) - Augmentation de la résistivité.

Couleur

NORPHEN VASCHE est disponible dans une large gamme de couleurs ou en version neutre (COLORABLE), à pigmenter avec les pâtes colorantes spéciales à base d'EPOXYDE du NR E TINTOMETRIC SYSTEM ou avec un PRÉMÉLANGE EPOXY spécial.

Nord Resine produit également des couleurs sur demande spécifique.

Pour plus d'informations, contactez le service technique de Nord Resine à color@nordresine.com.

Gardez à l'esprit, cependant, que le produit a tendance à un léger jaunissement.

Champ d'application

NORPHEN VASCHE est utilisé dans :

NORPHEN VASCHE

- la construction de revêtements d'étanchéité pour réservoirs en béton ou en métal destinés au confinement de liquides à acidité moyenne ou à forte alcalinité, en particulier pour les réservoirs d'épuration des eaux noires ;
- construction de revêtements de réservoirs/citernes pour l'eau non potable ;
- Construction de revêtements de drainage ou de canaux de drainage, également traversés par des fluides en régime turbulent et/ou avec des matières en suspension.

Avantages

- NORPHEN VASCHE a une structure pâteuse qui le rend facile à appliquer même en grande épaisseur et verticalement.
- NORPHEN VASCHE a une très longue durée de vie.
- NORPHEN VASCHE possède une résistance mécanique élevée.
- NORPHEN VASCHE a une résistance chimique élevée.
- NORPHEN VASCHE préserve longtemps les résistances chimiques/physiques même dans des situations de forte utilisation.

Préparation spécifique du support de pose

► Nouveau béton

- Affûtage avec une meule équipée d'une lame diamantée.
- Remplissez les trous d'espacement
- Si nécessaire, écumer et meuler les surfaces verticales avec :
 - les entretoises de coffrage doivent rester à au moins 7 cm de la bordure ;
 - GROVE SKIM pour des épaisseurs allant jusqu'à 5 mm ;
 - NORDGROUTH TIXO pour les épaisseurs supérieures à 30 mm.
 - Si un pare-vapeur est nécessaire, écumez avec W3 IMPERMEABILIZZANTE.
- Sur le fond des produits, broyer si nécessaire avec GROVE PRIMER ECO + GROVE SCREED (voir Fiches Techniques).
- Réalisez le décortilage dans les coins avec GROVE RAPIDO (voir fiche technique).

► Vieux béton

- Le substrat doit être soigneusement examiné pour s'assurer qu'il constitue une base appropriée et structurellement saine.

- En fonction de l'état de la surface, il faut choisir le type de traitement à effectuer :

- lavage à l'eau chaude sous pression ;
- le meulage au diamant ;
- sablage (avec un grain adapté au type d'enlèvement à effectuer) ;
- scarification ou grenailage (pour les surfaces horizontales uniquement).

De cette façon, la poussière, la saleté, la graisse, l'huile, les vieux adhésifs ou peintures, l'efflorescence, la rouille, la moisissure et d'autres matières étrangères seront éliminés ou la couche de béton endommagé sera enlevée pour obtenir un béton sa

- les entretoises de coffrage doivent rester à au moins 7 cm de la bordure ;
- GROVE SKIM pour des épaisseurs allant jusqu'à 5 mm ;
- NORDGROUTH TIXO pour les épaisseurs supérieures à 30 mm.
- Si un pare-vapeur est nécessaire, écumez avec W3 IMPERMEABILIZZANTE.
- Sur le fond des produits, broyer si nécessaire avec GROVE PRIMER ECO + GROVE SCREED (voir Fiches Techniques).
- Réalisez le décortilage dans les coins avec GROVE RAPIDO (voir fiche technique).

► Acier au carbone

- Éliminer la rouille et/ou toute trace d'anciens revêtements par abrasion mécanique (meilleur sablage grso Sa 2.5).
- Appliquer une couche de NORPHEN FONDO MA (voir fiche technique) comme agent de galvanisation à froid et promoteur d'adhérence pour l'application ultérieure de NORPHEN VASCHE.
- Réaliser les coques dans les coins avec PU SEAL (voir fiche technique).

NORPHEN VASCHE

Préparation du produit

- Bien agiter le Comp. B.
 - Mixez le Comp. A avec mélangeur professionnel à basse vitesse.
 - Verser NORPHEN VASCHE Comp. B dans Comp. A et bien mélanger avec un mélangeur professionnel à basse vitesse.
 - En cas d'utilisation partielle de l'emballage, doser les composants A et B de NORPHEN VASCHE dans les proportions précises fournies par le fabricant.
- Utilisez toujours une balance de précision pour le dosage.
- Le produit est prêt à l'emploi, mais il peut être ajusté en viscosité en ajoutant du SOLVLINE EPOXY.

Application du produit

- Appliquer au rouleau, au pinceau ou au spray (systèmes airless adaptés aux produits inflammables)
 - Appliquer NORPHEN VASCHE en plusieurs couches espacées de 8 à 12 heures jusqu'à ce que l'épaisseur prévue soit atteinte (voir le tableau de consommation dans le paragraphe suivant).
 - Consommation indicative optimale : 0,25 – 0,30 kg/m² par couche, horizontalement et verticalement.
 - Attendre au moins 7 jours (à +20 °C) pour l'utilisation des produits traités avec NORPHEN VASCHE.
- NOTE: Pour améliorer l'adhérence du produit sur les supports en béton, la première couche de NORPHEN VASCHE peut être diluée avec 5 – 10% DE SOLVANT POUR LE NORPHEN. Cela facilite la pénétration du produit à l'intérieur du support de pose.

Consommation

type d'application	consommation minimale	consommation maximale	u.m.	notes
Pour des bassins de petites dimensions sans mouvement d'eau	0,50	0,55	kg/m ²	(1)
Pour les réservoirs de taille moyenne à grande avec mouvement de l'eau (en plusieurs couches)	0,75	0,80	kg/m ²	(1)
Canalisations et rigoles, bassins à fort mouvement d'eau (application avec renfort en VETROMAT 22)	2,0	2,2	kg/m ²	(1)

(1) Correction possible de la viscosité avec SOLVLINE EPOXY.

Nettoyage des outils

- Produit frais: nettoyage avec acetone, SOLVLINE CLEANER ou diluant nitro.
- Produit durci : enlèvement mécanique, trempage d'au moins 24 heures dans du diluant ACETONE ou nitro ou utilisation de décapants (FLUID STRIPPER ou GEL STRIPPER) ou pistolet thermique.

Conseils utiles pour la pose

- En cas d'application dans des zones mal ventilées, assurer une ventilation adéquate et protéger les voies respiratoires avec un masque équipé d'un filtre à vapeur organique A (bande brune) ou combiné ABEK (bande brune-jaune-grise-verte) conformément à la norme EN 141.
- Mélanger les composants A et B dans des proportions précises : en cas d'utilisation partielle des emballages, peser les composants avec une balance selon le rapport indiqué sur l'étiquette.
- Ne laissez pas s'écouler plus de 48 heures entre les couches.
- À des températures inférieures à +20°C, la viscosité du produit augmente considérablement, ce qui rend difficile l'application au rouleau. Conservez le produit dans un endroit chauffé avant de l'appliquer.
- Lisez attentivement les fiches de données de sécurité de tous les produits impliqués dans le cycle NORPHEN VASCHE avant utilisation.

Données techniques

NORPHEN VASCHE

► LES DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT		valeur
Densité (comp. A) à 23 °C, 50% RH, EN ISO 1675	kg/L	1,446 ± 0,008
Masse volumique (comp. B) à 23 °C, 50% RH, EN ISO 1675	kg/L	0,981 ± 0,003
Densité (A+B) à 23 °C, 50 % HR, EN ISO 1675	kg/L	1,271 ± 0,008
Résidu sec (125°C, 1 heure), A+B, ISO 3251	-	(85 ± 3)%
Apparence (composant A)	-	Liquide pâteux coloré avec odeur de solvant
Apparence (composante B)	-	Liquide fluide de paille avec odeur de solvant
► DONNÉES D'APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES		valeur
Rapport de mélange en poids (A:B)	-	2 : 1
Durée de vie en pot (thermométrique), +23°C à +40°C, EN ISO 9514	Min	40 ± 6
Température d'application	°C	De +5 à +35
Temps de séchage de surface (23°C, 50%HR), EN ISO 9117-3	Heures	6 ± 1
Intervalle de veille entre deux couches successives (23°C, 50%HR)	Heures	8 - 12
Temps de durcissement complet (à 23°C, 50% HR)	jours	7

NORPHEN VASCHE

► DONNÉES TECHNIQUES CONFORMES À LA NORME EN 1504-2		valeur
Perméabilité au CO ₂ , épaisseur d'air Équivalent SD(CO ₂), épaisseur 0,30 mm, EN 1062-6	m	277 ± 14
Résistance à l'usure – Méthode Taber, meule H22, 1000 tr/min, charge 1 kg, EN ISO 5470-1	Mg	250 ± 10
Perméabilité à la vapeur d'eau, épaisseur d'air équivalente SD, épaisseur 0,435 mm, EN ISO 7783	m	23 ± 2 (Class II)
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau, EN 1062-3	kg/(m ² ·√h)	0,0021 ± 0,0004
Adhésion par traction directe, EN 1542	Mpa	3,6 ± 0,3 (Rupture du substrat)
Résistance aux chocs thermiques par essai de traction directe (liquide d'essai: solution de NaOH à 3 % en poids à +60 °C, temps de contact: 1 heure), EN 13687-5	Mpa	5,1 ± 0,2 (rupture de support)
Pontage statique des fissures à -5°C, 2,2 kg/m ² et armature VETROMAT 22, EN 1062-7 - méthode A	mm	0,60 ± 0,02 - Classe A3
Résistance aux chocs thermiques, EN 13687-5	mm	0,69 ± 0,03 - Classe A3
Résistance aux attaques chimiques graves, Groupe 1: Essence, EN 13529	-	Classe II
Résistance aux attaques chimiques graves, groupe 9: solutions aqueuses d'acides organiques jusqu'à 10% (liquide d'essai: acide acétique 10%), EN 13529	-	Classe I
Résistance aux attaques chimiques graves, groupe 10: acides inorganiques jusqu'à 20% et sels d'hydrolyse acide en solution aqueuse (pH < 6) à l'exception de l'acide fluorhydrique et des acides oxydants et de leurs sels (liquide d'essai: acide sulfurique 2	-	Classe I
Résistance aux attaques chimiques graves, groupe 10: acides inorganiques jusqu'à 20% et sels d'hydrolyse acide en solution aqueuse (pH < 6) à l'exception de l'acide fluorhydrique et des acides oxydants et de leurs sels (liquide d'essai: acide chlorhydrique	-	Classe I
Résistance aux attaques chimiques graves, groupe 11: bases inorganiques et leurs sels d'hydrolyse alcalins en solution aqueuse (pH > 8) à l'exception des solutions d'ammonium et des solutions comburantes de sels (liquide d'essai: hydroxyde de sodium à 20%	-	Classe II
Résistance aux attaques chimiques graves, groupe 12: solutions de sels inorganiques non oxydants avec pH = 6 – 8 (liquide d'essai au chlorure de sodium à 20%), EN 13529	-	Classe II
Résistance aux chocs (classe), mesurée sur des échantillons de béton revêtu de MC (0,40) selon EN 1766, EN ISO 6272-1	N-m	> 4 (classe I)

NORPHEN VASCHE

► **RÉSISTANCE CHIMIQUE EN ISO 2812-3 (Évaluation des résultats des tests de résistance chimique : 1 = désintégration du produit, 5 = pas d'altération. Pour l'échelle complète, voir l'onglet 1, annexe A)**

	valeur
Acide chlorhydrique 37% dans l'eau	- 5
Acide sulfurique 30% dans l'eau	- 5
Acide phosphorique 20 % en eau	- 3
Acide acétique 10% dans l'eau	- 5
Ammoniac 15 % en eau	- 5
Soda (hydroxyde de sodium) 50% dans l'eau	- 5
Soda (hydroxyde de sodium) 30% dans l'eau	- 5
Peroxyde d'hydrogène 3,5 % (12 volumes)	- 4
Mélange d'acide acétique (1%) et de peroxyde d'hydrogène (0,5%) dans l'eau	- 4
Alcool éthylique dénaturé	- 2
Cyclohexane	- 5
Solvesso 100	- 1
Acétate d'éthyle	- 1
Acétone technique	- 1
Carburant diesel	- 5
Essence verte	- 5

Stockage des produits

- 24 mois dans l'emballage d'origine fermé, dans un environnement sec et couvert, à l'abri du soleil et à une température comprise entre +10°C et +34°C.
- Le produit craint le gel.

Conditionnements

VARIANTE	PACKAGE	ADR	PACK / PALETTE	COMPOSANTS	NOTES
RAL 7040	(A+B) - 9 kg	SI'	-	A = 6 kg (seau métal) B = 3 kg (bidon métal)	
GROUPE DE PRIX COULEUR 1	(A+B) - 9 kg	SI'	-	A = 6 kg (seau métal) B = 3 kg (bidon métal)	
GROUPE DE PRIX COULEUR 2	(A+B) - 9 kg	SI'	-	A = 6 kg (seau métal) B = 3 kg (bidon métal)	
GROUPE DE PRIX COULEUR 3	(A+B) - 9 kg	SI'	-	A = 6 kg (seau métal) B = 3 kg (bidon métal)	
GROUPE DE PRIX COULEUR 4	(A+B) - 9 kg	SI'	-	A = 6 kg (seau métal) B = 3 kg (bidon métal)	

Légende ADR :

NO = marchandises NON DANGEREUSES

P* = marchandises dangereuses emballées en quantités limitées (emballées conformément au chapitre 3.4 de l'ADR)

SI = Marchandises DANGEREUSES

NORPHEN VASCHE

MENTIONS LÉGALES

Les informations contenues dans cette Fiche Technique sont basées sur les connaissances et l'expérience acquises par Nord Resine à la date de son émission et sont données à titre purement indicatif. Elles ne constituent pas une spécification technique et n'impliquent pas l'assomption d'une quelconque garantie, expresse ou implicite, ou responsabilité quant aux résultats pouvant être obtenus, qui dépendent de multiples facteurs indépendants du contrôle de Nord Resine.

Il incombe à l'utilisateur de vérifier préalablement, également par des tests appropriés, l'adéquation du produit à l'usage prévu, la compatibilité avec le support, les conditions environnementales d'application appropriées et l'exécution de la pose dans les règles de l'art, en assumant toute responsabilité découlant de l'utilisation du produit et du résultat final des travaux.

Nord Resine se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les caractéristiques des produits, les emballages, les quantités contenues et la présente documentation technique. Les produits Nord Resine sont exclusivement destinés à un usage professionnel.

Cette Fiche Technique annule et remplace les éditions précédentes. Vérifiez la dernière version mise à jour sur <https://nordresine.com/fr/>

EDITION

Émission: 05.04.1998

Révision: 11.12.2025