


BETONSEAL PRIMER

BETONSEAL MS uszczelniaacz

adhezyjny



DANE TECHNICZNE



WODOODPORNY



ELASTYCZNY



ODPORNY NA
PRÓMIENIE UV



TAK



NISKA
TEMPERATURA



LENTO

ZAKRES ZASTOSOWANIA



WEWN./ZEWNĘTRZNE



ŚCIANY



PODŁOGI



MARCIPIEDI



DACHY



BASENY



GARAŻ



KWADRATY




MAGAZYN



KOMINKI

APLIKACJE



MONO-KOMP.



GOŁY DO
UŻYCIA

Opis

BETONSEAL PRIMER to jednoskładnikowy produkt w postaci cieczy, który po nałożeniu w małych ilościach na niechłonną powierzchnię o różnych kształtach i rozmiarach, po odparowaniu rozpuszczalnika tworzy przezroczystą i niewidoczną warstwę, która zmienia jego właściwości chemiczne i znacznie poprawia przyczepność wszelkich powłok ochronnych.

W szczególności BETONSEAL PRIMER poprawia przyczepność w warunkach dużej wilgotności, chwilowego zanurzenia w wodzie i dużych wahań temperatury.

Zakres zastosowania

BETONSEAL PRIMER jest specjalnie zaprojektowany do wstępnego uszczelniania:

- Powierzchnie metalowe.
- Powierzchnie malowane.
- Niektóre tworzywa sztuczne.

Więcej informacji można znaleźć w tabeli doboru zawartej w Karcie danych technicznych BETONSEAL MS 2.0.

Ogólne przygotowanie podłoża

- Wyczyścić i osuszyć powierzchnię, na których zamierzasz pracować.
- Usunąć kurz i luźne części.
- W przypadku powierzchni tłustych, oleistych lub zanieczyszczonych środkami antyadhezyjnymi należy przystąpić do czyszczenia przy użyciu wacika nasączonego środkiem BETONSEAL CLEANER (odtłuszczacz na bazie rozpuszczalnika, patrz Karta Charakterystyki Technicznej).

Przygotowanie produktu

- Przed użyciem wstrząsnąć produktem w pojemniku.
- Unikaj wlewania resztek produktu z powrotem do oryginalnego pojemnika.

Aplikacja produktu

BETONSEAL PRIMER jest gotowy do użycia.

- Wlać do czystego naczynia ilość produktu niezbędną do wykonania zabiegu.
- Spożyć w ciągu 30 minut.
- BETONSEAL PRIMER można zastosować na jeden z trzech sposobów podanych poniżej.

BETONSEAL PRIMER

→ za pomocą wacika (czystej szmatki lub papieru).

→ pędzlem.

→ od loków do krótkich włosów.

• W przypadku stosowania na padach, produkt ma również działanie czyszczące na powierzchniach, na których jest stosowany.

• W każdym przypadku należy unikać zalegania produktu na czyszczonej powierzchni.

• Odczekaj, aż wyschnie (około 5 minut).

• Przystąp do nakładania uszczelnacza BETONSEAL MS.

Najlepszy efekt (pod względem przyczepności) uzyskamy, nakładając uszczelniacz w ciągu 6 godzin od nałożenia podkładu.

Zużycia

Typ aplikacji	minimalne zużycie	maksymalne zużycie	um	uwaga
Jego powierzchnia nie jest chłonna	20	30	mL/m ²	-

Narzędzia do czyszczenia

• Produkt świeży i suchy: czyszczenie ACETONEM, rozcieńczalnikiem nitro lub alkoholem.

Porady i zalecenia podczas nakładania

• Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy przekraczać zużycia wskazanego w niniejszej Karcie Technicznej.

• Produkt jest wrażliwy na wilgoć.

Zamknij opakowanie natychmiast po odebraniu.

• Nie wrzucać resztek produktu z powrotem do oryginalnego opakowania.

• Nie mieszać z wodą.

• Nie rozcieńczać alkoholem ani acetonem.

• Produkt jest łatwopalny.

• W przypadku stosowania w pomieszczeniach o słabej wentylacji należy zapewnić odpowiednią wentylację i chronić drogi oddechowe maską wyposażoną w filtry przeciw parom organicznym klasy A (pasmo brązowe) lub kombinowane ABEK (pasmo brązowo-żółto-szaro-zielone) zgodne z normą EN 141.

• Przed użyciem należy uważnie przeczytać Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Dane techniczne

► DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU		wartość
Gęstość w temp. 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	0,90 ± 0,01
Lepkość dynamiczna pozorna Brookfielda (23°C / 50% RH; wrzeciono ASTM nr 1, 150 obr./min), EN ISO 2555	mPa·s	40 ± 10
► DANE APLIKACJI I WYDAJNOŚĆ KOŃCOWA		wartość
Czas schnięcia powierzchni (23°C, 50% RH), EN ISO 9117-3	min	5,0 ± 0,5
Temperatura aplikacji	°C	od +5 do +35
Idealny odstęp czasu na uszczelnienie preparatem BETONSEAL MS 2.0	Godzin	< 6

Przechowywanie produktów

• 6 miesięcy w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym, zadaszonym, chronionym przed światłem słonecznym i w temperaturze od +5°C do +25°C.

• Przechowywanie w temperaturze powyżej 25°C przez dłuższy okres czasu skróci okres przydatności produktu.

Opakowania

BETONSEAL PRIMER

WARIANT	OPAKOWANIE	ADR	KONF. / BANKO	KOMPONENTY	UWAGI
-	puszka - 0,5 l	P*	-		-

Legenda ADR:

NO = towary NIEBEZPIECZNE

P* = Towary niebezpieczne pakowane w ograniczonych ilościach (pakowane zgodnie z rozdziałem 3.4 ADR)

Si = Towary NIEBEZPIECZNE

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej opierają się na wiedzy i doświadczeniu zdobytym przez firmę Nord Resine do dnia jej wydania i mają charakter wyłącznie orientacyjny. Nie stanowią one specyfikacji technicznej ani nie nakładają żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, ani odpowiedzialności za możliwe do uzyskania wyniki, które zależą od wielu czynników niezależnych od kontroli firmy Nord Resine.

Użytkownik ma obowiązek uprzedniego sprawdzenia, również poprzez odpowiednie testy, przydatności produktu do zamierzonego zastosowania, kompatybilności z podłożem, odpowiednich warunków środowiskowych aplikacji oraz prawidłowego wykonania montażu zgodnie ze sztuką budowlaną, przyjmując na siebie całą odpowiedzialność wynikającą z użycia produktu oraz końcowego rezultatu prac.

Nord Resine zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie i bez uprzedzenia właściwości produktów, opakowań, zawartych ilości oraz niniejszej dokumentacji technicznej. Produkty Nord Resine są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Niniejsza Karta Techniczna unieważnia i zastępuje poprzednie wydania. Sprawdź najnowszą, najbardziej aktualną wersję na stronie <https://nordresine.com/pl/>

EDYCJA

Wydanie: 03.01.2008

Rewizja: 29.01.2018