

# DEKOR-SEAL S 500

Protettivo decorativo anti-olio per pavimenti in calcestruzzo




## Marcatura CE:

→ EN 13813 • Designazione: SR-B2,0-AR0,5-IR20



### CARATTERISTICHE TECNICHE



RAGGI UV



MACCHIE



BASSE T.



VELOCE

### CAMPO D'IMPIEGO



INT / EST



PAVIMENTI




GARAGE



CAPANNONI

### APPLICAZIONI



MONO




PRONTO



RULLO



PEDONAB.



CARRABILE

## Descrizione

DEKOR-SEAL S 500 è un prodotto mono-componente idrofobizzante al solvente a base di resine acriliche termoplastiche non ingiallenti.

Applicato su superfici in calcestruzzo o malte cementizie, DEKOR-SEAL S 500 funge da:

- Impregnante.
- Consolidante.
- Anti-polvere.

DEKOR-SEAL S 500 dà origine ad una pellicola lucida e trasparente tenacemente legata al substrato e resistente all'esposizione agli agenti atmosferici (luce, raggi UV, pioggia, ecc...).

Questa pellicola polimerica protegge il calcestruzzo da svariati fattori di degradazione:

- Carbonatazione (impedisce la diffusione nella matrice solida dell'anidride carbonica).
- Sbiadimento del colore (impedisce l'azione dilavante della pioggia).
- Corrosione (limita la penetrazione di sostanze disgreganti, cloruri e solfati).
- Macchiatura e dall'adesione dello sporco, in particolare di grassi e olii.
- Usura e abrasione.

Se applicato a spessore inferiore a 200 micron, DEKOR-SEAL S 500 non annulla la permeabilità al vapor d'acqua del calcestruzzo e preserva le caratteristiche estetiche della superficie.

Se si applica DEKOR-SEAL S 500 su calcestruzzo pallinato o scarificato, si ottiene una lieve tonalizzazione del colore (effetto bagnato).

Grazie all'elevata velocità d'essiccazione, DEKOR-SEAL S 500 è resistente alla pioggia dopo sole 2 ore dall'applicazione.

## Marcatura CE

### ► EN 13813

DEKOR-SEAL S 500 risponde ai principi definiti da EN 13813 ("Massetti e materiali per massetti - Materiali per massetti: Proprietà e requisiti") con designazione:

→ SR - B2,0 - AR0,5 - IR2

- Massetto a base di resina sintetica (SR).
- Forza di aderenza: > 2,0 MPa (B2,0).
- Resistenza all'usura BCA: < 50 micron (AR0,5).
- Resistenza all'urto: 20 Nm (IR20).

## Colore

DEKOR-SEAL S 500 dà origine ad una pellicola trasparente incolore ad effetto lucido.

# DEKOR-SEAL S 500

## Campo d'impiego

DEKOR-SEAL S 500 è impiegato come trattamento protettivo di pavimentazioni in calcestruzzo sia in interni sia in esterni.

DEKOR-SEAL S 500 è particolarmente indicato per:

- Parcheggi e piazzali esterni.
- Autorimesse e autosaloni.
- Officine meccaniche.
- Magazzini.
- Superfici in calcestruzzo acidate.
- Superfici in calcestruzzo con aggregati a vista (tipo ghiaia lavata, ecc...).

Grazie alla sua particolare natura chimica, DEKOR-SEAL S 500 può essere applicato dopo sole 8 ore su manufatti in calcestruzzo stampato e dopo appena 14 giorni di maturazione su pavimenti in calcestruzzo.

Nell'ingegneria civile, dove la valenza estetica risulti di secondaria importanza, DEKOR-SEAL S 500 è molto valido come stagionante anti-essiccativo per calcestruzzo fresco (Concrete Curing Compound).

## Preparazione specifica del supporto di posa

### ► Pavimentazione nuova in calcestruzzo

- Attendere che il calcestruzzo abbia almeno 14 giorni di stagionatura.
- Verificare che la superficie sia coesa e priva di parti incoerenti o zone friabili.
- Verificare mediante sclerometro che la resistenza a compressione del calcestruzzo sia almeno 25 MPa.
- Verificare mediante pull-off test che la coesione a strappo sia almeno 1,2 MPa.
- Irruvidire la superficie mediante lavaggio con acqua ad alta pressione.

Quando si opera su superfici non indurite al quarzo, questo trattamento va eseguito con particolare cura nelle zone in cui si è verificato bleeding (che dà origine a una patina polverosa inconsistente).

- Rimuovere eventuali residui di prodotti stagionanti sacrificali mediante lavaggio con STRIPPER e/o trattamento con vapore ad alta temperatura.
- Asportare la polvere ed eventuali incrostazioni derivanti dal taglio dei giunti lavando accuratamente con acqua.
- Rimuovere completamente l'acqua in eccesso, avendo cura che non permangano ristagni nella zona da trattare.
- Attendere almeno 1 – 2 giorni per la completa asciugatura della superficie.
- Procedere con l'applicazione di DEKOR-SEAL S 500 come descritto nel paragrafo "Applicazione del prodotto".

### ► Pavimentazione vecchia in calcestruzzo

- Verificare che la superficie sia coesa e priva di parti incoerenti o zone friabili.
- Verificare mediante sclerometro che la resistenza a compressione del calcestruzzo sia almeno 25 MPa.
- Verificare mediante pull-off test che la coesione a strappo sia almeno 1,2 MPa.
- Risarcire le zone deteriorate con GROVE COLABILE o NORDGROUTH TIXO (vedi Schede Tecniche) a seconda del tipo di lesioni.
- Per lisciare e restituire alle zone riparate un aspetto estetico simile a quello di un calcestruzzo industriale al quarzo, rasare con W3 IMPERMEABILIZZANTE applicato con frattazzo liscio in acciaio.
- Lavare la superficie con STRIPPER e risciacquare con acqua ad alta pressione.
- Rimuovere completamente l'acqua in eccesso, avendo cura che non permangano ristagni nella zona da trattare.
- Attendere almeno 1 – 2 giorni per la completa asciugatura della superficie.
- Procedere con l'applicazione di DEKOR-SEAL S 500 come descritto nel paragrafo "Applicazione del prodotto".

### ► Pavimentazione vecchia in calcestruzzo già trattato (trattamento integro e resistente)

- Verificare che l'adesione del trattamento esistente sia superiore a 1,0 MPa.

♦ In caso contrario, vedi il paragrafo successivo ► Pavimentazione vecchia in calcestruzzo già trattato (trattamento non integro o chimicamente non resistente).

♦ In caso affermativo, invece, procedere come di seguito descritto:

- Sgrassare con STRIPPER.

# DEKOR-SEAL S 500

- Nel caso in cui sia necessario (ad esempio in presenza di uno strato di cera), si può ripetere il trattamento anche più volte.
  - Sciacquare e aspirare il liquido di risulta.
  - Rimuovere completamente l'acqua in eccesso, avendo cura che non permangano ristagni nella zona da trattare.
  - Identificare una zona di circa 1 m<sup>2</sup> per effettuare una prova di applicazione di DEKOR-SEAL S 500.
  - Sul riquadro prescelto per la prova applicare DEKOR-SEAL S 500 (per le modalità di applicazione vedi il paragrafo "Applicazione del prodotto") e lasciarlo maturare per almeno 4 ore.
  - Verificare che l'applicazione di DEKOR-SEAL S 500 non abbia danneggiato il vecchio trattamento.
- Questa verifica si esegue valutando l'adesione e la coesione complessive del rivestimento a seguito del trattamento con DEKOR-SEAL S 500.

Di seguito alcuni segnali di deterioramento del rivestimento:

- rammollimento;
- la pellicola si raggrinzisce;
- perdita o modificazione del colore;
- comparsa di bollicine o vesciche sulla superficie;
- distacco totale o parziale.

NOTA: in generale trattamenti NON resistenti a DEKOR-SEAL S 500 sono quelli a base di resine acriliche monocomponenti all'acqua.

- ♦ Se nel riquadro campione il rivestimento non avrà subito danni:
- Attendere 1 – 2 giorni per la perfetta asciugatura.
- Procedere con l'applicazione di DEKOR-SEAL S 500 come descritto nel paragrafo "Applicazione del prodotto".
- ♦ In caso contrario, vedi il paragrafo successivo ► **Pavimentazione vecchia in calcestruzzo già trattato (trattamento non integro o chimicamente non resistente)**

Nel caso in cui il trattamento esistente sia deteriorato (adesione inferiore a 1,0 MPa) o non sia chimicamente resistente all'applicazione di DEKOR-SEAL S 500 (verifica con prova applicativa) è necessaria la completa rimozione mediante metodi meccanici (ad esempio levigatura a diamante con macchina a tre teste).

- Rimuovere perfettamente la polvere dalla superficie levigata.
- Procedere con l'applicazione di DEKOR-SEAL S 500 come descritto nel paragrafo "Applicazione del prodotto".
- **Pavimentazione in calcestruzzo in ambiente marino o a contatto con sali disgelanti**
- Ripulire la superficie del calcestruzzo e se necessario effettuare il trattamento con STRIPPER (vedi paragrafo ► **Pavimentazione vecchia in calcestruzzo**).
- Attendere la perfetta asciugatura della superficie.
- Trattare con NORDRY 200 P (vedi Scheda Tecnica) applicato in 2 mani fresco su fresco (distanziate al massimo di 1 ora) per conferire idrorepellenza al calcestruzzo.
- Attendere almeno 8 ore di maturazione (a +20°C, 50%UR).
- Procedere con l'applicazione di DEKOR-SEAL S 500 come descritto nel paragrafo "Applicazione del prodotto".

## Preparazione del prodotto

- DEKOR-SEAL S 500 è pronto all'uso.
- Per applicazioni a spruzzo si può diluire il prodotto con SOLVENTE PER DEKOR-SEAL S (max 2 – 5% in volume).
- Agitare la latta prima di prelevare.

## Applicazione del prodotto

# DEKOR-SEAL S 500

- DEKOR-SEAL S 500 può essere applicato a rullo, pennello o spruzzo.
- Applicare in maniera uniforme, evitando accumuli che potrebbero alterare l'aspetto della superficie e la maturazione del prodotto.
- DEKOR-SEAL S 500 può essere applicato anche in mano unica.
- Se l'assorbimento da parte del substrato lo rende necessario, applicare più mani distanziate almeno 2 ore (a +20°C) l'una dall'altra.

→ A rullo

Applicare con rullo a pelo corto resistente ai solventi organici.

→ A spruzzo con aerografo

- diametro dell'ugello: 1,5 – 2,0 mm
- pressione serbatoio del liquido (per aerografi a tazza pressurizzata): 1,0 – 2,0 bar
- pressione aria di spruzzo: 2,0 – 4,0 bar

→ A spruzzo airless

- diametro dell'ugello: 0,30 – 0,50 mm
- pressione d'uscita: 80 – 130 bar
- se necessario diluire con il 2 – 5% (in volume) di SOLVENTE PER DEKOR-SEAL S.

## Consumi

| tipologia di applicazione        | consumo minimo | consumo massimo | u.m.              | note |
|----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|------|
| A rullo (per mano)               | 100            | 200             | mL/m <sup>2</sup> | (1)  |
| A spruzzo con aerografo          | 220            | 270             | mL/m <sup>2</sup> | (1)  |
| A spruzzo con apparato "airless" | 200            | 220             | mL/m <sup>2</sup> | (1)  |

(1) Il consumo è strettamente legato al diverso assorbimento delle superfici (la determinazione precisa del consumo si effettua mediante prove applicative sulla superficie reale).

## Pulizia degli attrezzi

- Prodotto fresco e secco: pulizia con SOLVENTE PER DEKOR-SEAL S, SOLVLINE 100, SOLVLINE PUR, diluente poliuretanico o per nitro.

## Consigli utili per la posa

- In caso di supporti poco coesi, prima di applicare DEKOR-SEAL S 500 trattare la superficie con CONSOLID PU (seguendo le istruzioni riportate in Scheda Tecnica).
- Nel caso di calcestruzzi molto compatti, applicare come mano di fondo DEKOR-SEAL S 500 diluito con il 10 – 15% di SOLVENTE PER DEKOR-SEAL S.
- Per evitare la formazione di bolle su calcestruzzi molto porosi applicare come mano di fondo DEKOR-SEAL S 500 diluito con il 40 – 50% di SOLVENTE PER DEKOR-SEAL S, quindi procedere all'applicazione di DEKOR-SEAL S 500 tal quale dopo circa 2 ore.
- Prima dell'applicazione, il prodotto deve essere a temperatura compresa tra +15°C e + 27°C.
- Se la temperatura ambiente e del substrato sono inferiori a +10°C diluire DEKOR-SEAL S 500 con il 5% di SOLVENTE PER DEKOR-SEAL S per riportare il prodotto alla giusta viscosità.
- Se la temperatura ambiente e del substrato sono superiori a +27°C diluire DEKOR-SEAL S 500 con il 5% di SOLVENTE PER DEKOR-SEAL S per ritardare la filmazione e favorire la distensione e l'assorbimento del prodotto.
- Non applicare in caso di pioggia imminente o prevista.
- Non applicare con umidità relativa superiore a 85%.
- Per l'applicazione la temperatura deve essere superiore di almeno 3°C al punto di rugiada (dew point) o comunque mai minore di +5°C.
- Il prodotto è infiammabile.
- Leggere attentamente la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo.

# DEKOR-SEAL S 500

## Dati tecnici

| ► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO                    |      | valore                |
|-------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| Densità a 23°C, EN ISO 2811-1                         | kg/L | 0,941 ± 0,005         |
| Viscosità cinematica (tazza 4 ISO, 23°C), EN ISO 2431 | s    | 69 ± 5                |
| Aspetto                                               | -    | Liquido trasparente   |
| Odore                                                 | -    | Di solvente aromatico |
| Residuo secco (125°C, 1 ora), ISO 3251                | -    | (21 ± 2)%             |

| ► DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONI FINALI                                       |     | valore       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Temperatura di applicazione                                                   | °C  | Da +5 a +35  |
| Umidità atmosferica massima per l'applicazione                                | -   | 85%UR        |
| Tempo di essiccazione superficiale (20°C, 50%UR), EN ISO 9117-3               | min | 30 ± 6       |
| Tempo per la pedonabilità (a +10°C)                                           | ore | 8            |
| Tempo di pedonabilità (a +20°C)                                               | ore | 6            |
| Tempo di pedonabilità (a +30°C)                                               | ore | 4            |
| Temperatura di esercizio                                                      | °C  | Da -20 a +70 |
| Permeabilità al vapor acqueo (μ), 25 micron su supporto permeabile, DIN 52615 | -   | 12000 ± 1000 |

| ► DATI TECNICI IN CONFORMITÀ A EN 13813                                                                                  |     | valore                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| Resistenza all'usura BCA, profondità di usura, EN 13892-4                                                                | μm  | 9,00 ± 0,02                  |
| Forza di aderenza, EN 13892-8                                                                                            | MPa | 2,4 ± 0,4 (rottura supporto) |
| Resistenza all'urto (classe), misurata su campioni di calcestruzzo rivestito MC (0,40) secondo la EN 1766, EN ISO 6272-1 | N·m | 20 ± 2                       |

| ► RESISTENZE CHIMICHE EN ISO 2812-1 (metodo 2): 1 = disgregazione del prodotto, 5 = nessuna alterazione. NOTA: per la scala completa vedi Appendice A |   | valore |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| Acqua distillata                                                                                                                                      | - | 5      |
| Ammoniaca 15%                                                                                                                                         | - | 5      |
| Candeggina (7% Cl <sub>2</sub> attivo)                                                                                                                | - | 5      |
| Gasolio                                                                                                                                               | - | 5      |
| Olio motore (SAE 10W-40)                                                                                                                              | - | 5      |
| Olio lubrificante per ingranaggi (SAE 85W-140)                                                                                                        | - | 5      |
| Soda caustica 30%                                                                                                                                     | - | 5      |
| Vino rosso                                                                                                                                            | - | 5      |
| NORDECAL FORTE diluito 1:1 in volume con acqua                                                                                                        | - | 1      |
| STRIPPER diluito 1:3 in volume con acqua                                                                                                              | - | 1      |

## Conservazione del prodotto

• 24 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

## Confezioni

| VARIANTE | CONFEZIONE               | ADR | CONF. / BANCALE | COMPONENTI | NOTE |
|----------|--------------------------|-----|-----------------|------------|------|
| -        | 4 latte da 5 L           | P*  | 18 scatole      |            |      |
| -        | secchio metallico - 20 L | Si  | 33 secchi       |            |      |

### Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

P\* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

# DEKOR-SEAL S 500

Si = merce PERICOLOSA

## NOTE LEGALI

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate sulle conoscenze e sull'esperienza maturate da Nord Resine alla data della sua emissione e hanno carattere esclusivamente indicativo. Esse non costituiscono specifica tecnica né comportano l'assunzione di alcuna garanzia, espressa o implicita, o responsabilità in merito ai risultati ottenibili che dipendono da molteplici fattori indipendenti dal controllo di Nord Resine.

È responsabilità dell'utilizzatore verificare preventivamente, anche mediante idonee prove, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, la compatibilità con il supporto, le idonee condizioni ambientali di applicazione e l'esecuzione della posa a regola d'arte assumendosi ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del prodotto e dal risultato finale delle lavorazioni.

Nord Resine si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti, le confezioni, i quantitativi contenuti e la presente documentazione tecnica. I prodotti Nord Resine sono destinati esclusivamente ad uso professionale.

La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce le precedenti edizioni. Verificare l'ultima revisione più aggiornata su <https://nordresine.com/it/>

## EDIZIONE

Emissione: 30.12.2008

Revisione: 19.03.2026