


RIVLATEX


Consolidante e promotore di
adesione ad elevata
penetrazione e scomparsa totale
per la preparazione del fondo



CARATTERISTICHE TECNICHE



TRASPIRA



RAGGI UV



GELO



BASSET.

CAMPO D'IMPIEGO



INT / EST



PALETI

APPLICAZIONI



MONO



PRONTO



RULLO



PENNELLO



VELOCE

Descrizione

RIVLATEX è una dispersione acquosa di polimeri sintetici esente da plastificanti e/o solventi. La dimensione media estremamente bassa delle particelle di dispersione che compone il prodotto, permette a RIVLATEX di penetrare in profondità, consolidare e preparare le superfici di substrati microporosi, come gesso, cartongesso, calce, cemento e intonaci, per successivi trattamenti. Nel caso siano effettuate rasature a base gesso su superfici cementizie o viceversa, l'utilizzo di RIVLATEX come trattamento preliminare conduce alla formazione di una micro-pellicola polimerica che previene il contatto fisico tra gesso e cemento. Ciò impedisce l'insorgere di reazioni chimiche tra i due materiali (formazione di Ettringite e Thaumasite) che portano al distacco del rasante dalla superficie.

Campo d'impiego

RIVLATEX trova impiego come promotore d'adesione e uniformante di assorbimento per superfici in calce, gesso, cartongesso, calcestruzzo e intonaci per i successivi trattamenti di:

- Pitturazione con qualunque tipo di idropittura per interni ed esterni.
- Applicazione di guaine liquide a base acqua della serie NORTIG, della serie BETONGUAINA e RIVENORD LAST.
- Incollaggio di piastrelle ceramiche con adesivi della serie MONOTACK.
- Applicazione di intonachini colorati.
- Applicazione di livelline cementizie.

Vantaggi

- RIVLATEX penetra efficacemente anche all'interno di materiali micro-porosi (gesso e rasanti a base gesso).
- RIVLATEX migliora l'adesione dei rasanti alle superfici.
- RIVLATEX rende possibile la sovrapposizione di rasanti a base gesso su supporti cementizi e viceversa.
- RIVLATEX è un prodotto praticamente inodore e facile da applicare.

Preparazione generale del supporto di posa

- Verificare che la superficie di posa sia solida ed esente da qualunque tipo di precedente trattamento e da sporco e grasso che possano inibire la penetrazione di RIVLATEX: in caso di necessità, eliminare i trattamenti e gli inquinanti superficiali utilizzando il metodo più adatto (carteggiatura, molatura a diamante, lavaggio a pressione, ecc).
- Verificare, inoltre, che non sia in atto una risalita di umidità oppure una fuoriuscita di acqua in contropinta: in questo caso operare per eliminare il problema in maniera definitiva con i prodotti NORD RESINE più adatti.

RIVLATEX

Preparazione del prodotto

RIVLATEX è pronto all'uso.

Agitare la confezione prima del prelievo.

Applicazione del prodotto

► Prima dell'applicazione di idropitture

- Versare RIVLATEX in un contenitore di servizio.
- Applicare una mano a rullo o pennellata fino ad ottenere un impregnamento sufficiente a garantire il consolidamento della superficie.

Eseguire tale operazione:

- (2-3) ore prima della pitturazione, a temperatura ambiente.
- (4-6) ore prima della pitturazione, con temperatura bassa e umidità relativa elevata.

In caso di necessità, su supporti con elevato assorbimento e poca coesione, applicare una seconda mano entro 2 ore dalla prima.

► Preparazione di superfici in calce, gesso, cartongesso, calcestruzzo e intonaci per la successiva applicazione di rivestimenti a spessore

- Versare RIVLATEX in un contenitore di servizio.
- Applicare una mano a rullo o pennellata fino ad ottenere un impregnamento sufficiente a garantire il consolidamento della superficie.

Eseguire tale operazione (12-24) ore prima del successivo rivestimento.

In caso di necessità, su supporti con elevato assorbimento e poca coesione, applicare una seconda mano entro 2 ore dalla prima.

Consumi

tipologia di applicazione	consumo minimo	consumo massimo	u.m.	note
Per mano di prodotto	0,10	0,15	L/m ²	(1)

(1) Il consumo dipende dalla porosità del substrato.

Pulizia degli attrezzi

- Prodotto fresco: pulizia con acqua (anche idrolavaggio).
- Prodotto indurito: asportazione meccanica.

Consigli utili per la posa

- In caso di applicazione su supporti caldi, far precedere la posa di RIVLATEX da un'abbondante bagnatura del supporto con acqua. Applicare RIVLATEX quando la maggior parte dell'acqua sia evaporata.
- Proteggere RIVLATEX dalla pioggia nelle prime ore dopo l'applicazione.
- Non applicare con temperature inferiori a +5°C.
- Leggere la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO		valore
Aspetto	-	Lattice bianco
Densità a 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,02 ± 0,03
Residuo secco (105°C, 1 ora), ISO 3251	-	(19 ± 1)%
pH (metodo potenziometrico) a 23°C, ISO 976	-	8,0 ± 0,5
Viscosità cinematica (tazza 4 ISO, 23°C), EN ISO 2431	s	35 ± 5
► DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONI FINALI		valore
Temperatura di applicazione	°C	Da +5 a +35

RIVLATEX

Conservazione del prodotto

- 24 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C.
- Il prodotto teme il gelo.

Confezioni

VARIANTE	CONFEZIONE	ADR	CONF. / BANCALE	COMPONENTI	NOTE
-	12 flaconi da 1 L	NO	30 scatole		-
-	4 taniche da 5 L	NO	24 scatole		-
-	tanica - 20 L	NO	24 taniche		-

Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

Si = merce PERICOLOSA

NOTE LEGALI

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate sulle conoscenze e sull'esperienza maturate da Nord Resine alla data della sua emissione e hanno carattere esclusivamente indicativo. Esse non costituiscono specifica tecnica né comportano l'assunzione di alcuna garanzia, espressa o implicita, o responsabilità in merito ai risultati ottenibili che dipendono da molteplici fattori indipendenti dal controllo di Nord Resine.

È responsabilità dell'utilizzatore verificare preventivamente, anche mediante idonee prove, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, la compatibilità con il supporto, le idonee condizioni ambientali di applicazione e l'esecuzione della posa a regola d'arte assumendosi ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del prodotto e dal risultato finale delle lavorazioni.

Nord Resine si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti, le confezioni, i quantitativi contenuti e la presente documentazione tecnica. I prodotti Nord Resine sono destinati esclusivamente ad uso professionale.

La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce le precedenti edizioni. Verificare l'ultima revisione più aggiornata su <https://nordresine.com/it/>

EDIZIONE

Emissione: 16.05.2007

Revisione: 16.02.2026