

NORDRY 100


Naturalny, wodoodporny,
przezroczysty płyn do
stosowania na odsłoniętych
powierzchniach zewnętrznych.



DANE TECHNICZNE



WODOODPORNY



ODDYCHAJĄCY



ODPORNY NA
PRÓMIENIE UV



TAK



WEWN./ZEWNĘTRZNE




NISKA
TEMPERATURA



LENTO

ZAKRES ZASTOSOWANIA

APLIKACJE



MONO-KOMP.



WAŁEK



PEDZEL

Opis

NORDRY 100 to emulsja na bazie wody, która po nałożeniu na chłonną powierzchnię budynku staje się hydrofobowa i zachowuje przepuszczalność pary wodnej.

Ze względu na swoje właściwości chemiczne szczególnie polecany jest do:

- Powierzchnie z jasnego kamienia naturalnego.
- Beton odsłonięty.
- Ginać w materiałach mieszanych.
- Cegły.

Zakres zastosowania

NORDRY 100 można stosować jako hydrofobizator do:

- Płytki i cegły.
- Płytki gipsowe i gipsowo-kartonowe.
- Beton komórkowy.
- Perlit i wermikulit.

Nadaje się również do kamieni naturalnych na bazie węglanów (tuf, kamień z Lecce itp.).

Zalety

- NORDRY 100 charakteryzuje się wysoką wydajnością zastosowań i niskim kosztem.
- Po dojrzeniu obróbka przy użyciu NORDRY 100 nie pozostawia żadnych pozostałości.

Ogólne przygotowanie podłoża

- Dokładnie oczyścić powierzchnię z kurzu, brudu i innych luźnych zanieczyszczeń.
- Podłoże, na którym zostanie wykonana instalacja, nie musi być konieczne suche.

Przygotowanie produktu

- NORDRY 100 jest gotowy do użycia.
- W przypadku powierzchni słabo chłonnych preparat można rozcieńczyć wodą w ilości maksymalnie 50%.

Aplikacja produktu

- Nakładać natryskowo, pędzlem lub wałkiem w dwóch następujących po sobie warstwach.
- Nie stosować w pełnym słońcu.
- Chronić przed słońcem i silnym ciepłem przez pierwsze kilka dni po zastosowaniu.

NORDRY 100

Zużycia

Typ aplikacji	minimalne zużycie	maksymalne zużycie	um	uwaga
Na wszystkich powierzchniach	0,25	0,35	L/m ²	(1)

(1) Wydajność = 34 m²/L.

Narzędzia do czyszczenia

- Produkt świeży: czyszczenie wodą (w tym mycie pod ciśnieniem).
- Utwardzony produkt: usuwanie mechaniczne.

Porady i zalecenia podczas nakładania

- Na odsłoniętych ceglach (szczególnie tych w ciemnym kolorze) o wysokim stężeniu soli rozpuszczalnych w wodzie, po zastosowaniu NORDRY 100 mogą pojawić się białe plamy. W takim przypadku dobrym pomysłem będzie wcześniejsze sprawdzenie jednego lub kilku małych obszarów pod kątem nieprzewidzianych niezgodności.
- Produkt ma odczyn zasadowy i dlatego powoduje korozję następujących materiałów: cynku, ołowiu, cyny, aluminium i szkła.
- Produkt jest niebezpieczny, należy podjąć środki ostrożności i stosować środki ochrony indywidualnej wskazane w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej w punkcie 8.
- Przed użyciem należy uważnie przeczytać Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Dane techniczne

► DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU		wartość
Gęstość w temp. 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,03 ± 0,02
Lepkość kinematyczna (kubek ISO 3, 23°C), EN ISO 2431	S	90 ± 5
pH (metoda potencjometryczna) w temp. 23°C, ISO 4316	-	13,0 ± 0,7
Kolor	-	Przezroczysty bezbarwny
Zapach	-	Światło
► DANE APLIKACJI I WYDAJNOŚĆ KOŃCOWA		wartość
Statyczny kąt zwilżenia (pomiar hydrofobowości), NORMALNY 33/89	-	(108 ± 3)°
Całkowita absorpcja zanurzenia, NORMALNA 7/81	-	(67 ± 2)%

Przechowywanie produktów

- 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym, zadaszonym, chronionym przed światłem słonecznym i w temperaturze od +4°C do +30°C.
- Produkt jest wrażliwy na mróz.

Opakowania

WARIANT	OPAKOWANIE	ADR	KONF. / BANKO	KOMPONENTY	UWAGI
-	12 butelek 1 L	NO	30 pudełek		-
-	4 kanistry 5 l	NO	24 kartony		-
-	kanister - 20 l	NO	24 puszki		-

Legenda ADR:

NO = towary NIEBEZPIECZNE

P* = Towary niebezpieczne pakowane w ograniczonych ilościach (pakowane zgodnie z rozdziałem 3.4 ADR)

Si = Towary NIEBEZPIECZNE

NORDRY 100

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej opierają się na wiedzy i doświadczeniu zdobytym przez firmę Nord Resine do dnia jej wydania i mają charakter wyłącznie orientacyjny. Nie stanowią one specyfikacji technicznej ani nie nakładają żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, ani odpowiedzialności za możliwe do uzyskania wyniki, które zależą od wielu czynników niezależnych od kontroli firmy Nord Resine.

Użytkownik ma obowiązek uprzedniego sprawdzenia, również poprzez odpowiednie testy, przydatności produktu do zamierzonego zastosowania, kompatybilności z podłożem, odpowiednich warunków środowiskowych aplikacji oraz prawidłowego wykonania montażu zgodnie ze sztuką budowlaną, przyjmując na siebie całą odpowiedzialność wynikającą z użycia produktu oraz końcowego rezultatu prac.

Nord Resine zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie i bez uprzedzenia właściwości produktów, opakowań, zawartych ilości oraz niniejszej dokumentacji technicznej. Produkty Nord Resine są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Niniejsza Karta Techniczna unieważnia i zastępuje poprzednie wydania. Sprawdź najnowszą, najbardziej aktualną wersję na stronie <https://nordresine.com/pl/>

EDYCJA

Wydanie: 05.04.1998

Rewizja: 14.07.2025