



SEAL WAX

Cera di protezione antipolvere



CARATTERISTICHE TECNICHE



TRASPIRA



VELOCE



PEDONAB.



CARRABILE

CAMPO D'IMPIEGO



INTERNI



PAVIM. INT.



CAPANNONI



PARETI INT.


APPLICAZIONI



MONO



PRONTO



SPANDICERA



MACCHIE

Descrizione

SEAL WAX è una famiglia di preparati liquidi a base di cere polimeriche, modificanti, additivi e acqua per la protezione antipolvere del calcestruzzo e per trattamenti finali nella tecnologia del "Béton Ciré" e del polimero-cemento.

SEAL WAX è disponibile in due versioni:

- SEAL WAX L: cera metallizzata lucida a doppia reticolazione.
- SEAL WAX MAT: cera metallizzata satinata opaca a doppia reticolazione.

L'azione è completata da una sottile filmazione trasparente superficiale che agevola le operazioni di pulizia. Per le sue caratteristiche, SEAL WAX sfavorisce l'adesione dello sporco e ne facilita l'asportazione.

Campo d'impiego

- SEAL WAX è la soluzione ideale per il consolidamento antipolvere di pavimenti industriali in calcestruzzo (sia naturali sia colorati). Trova inoltre perfetta applicazione come finitura protettiva per sistemi in polimero-cemento e "Béton Ciré".
- SEAL WAX, in particolare la versione MAT (opaca), trova impiego come prodotto per la finitura a effetto naturale delle superfici in pietra o cotto.
- SEAL WAX permette un intervento semplice e poco costoso.

Vantaggi

- SEAL WAX è facile da utilizzare e permette di ottenere velocemente risultati altamente estetici.
- SEAL WAX non altera in modo vistoso il colore e non tonalizza le superfici.
- SEAL WAX presenta un ridotto contenuto di COV e non è pericoloso per l'utilizzatore.

Preparazione specifica del supporto di posa

► Pavimentazione nuova in calcestruzzo

- Asportare la polvere ed eventuali incrostazioni derivanti dal taglio dei giunti con un solo lavaggio con acqua pulita.

► Pavimentazione nuova in cotto o pietra naturale

- Prima di eseguire il trattamento con SEAL WAX si consiglia di attendere almeno 2-3 mesi dopo la posa del cotto con metodo tradizionale a fresco su massetto in sabbia e cemento o 1 mese per cotto posato con colla.
- Eseguire un lavaggio acido con NORDECAL FORTE GEL (vedi Scheda Tecnica) seguito da un risciacquo accurato.
- Attendere la perfetta asciugatura del cotto (15 giorni per la posa tradizionale, 7 giorni per la posa con adesivo).

► Pavimentazione vecchia

SEAL WAX

- Sgrassare la superficie e decerare con STRIPPER (vedi Scheda Tecnica).
- Rilavare la superficie con un detersivo per superfici dure e risciacquare accuratamente.
- Attendere l'asciugatura della superficie.

Preparazione del prodotto

- SEAL WAX è pronto all'uso.
- Agitare bene prima dell'uso.

Applicazione del prodotto

- Applicare SEAL WAX con apposito spandicera, in una o due mani distanziate di qualche ora l'una dall'altra, avendo cura di incrociare le mani.
 - Prima di applicare la seconda mano, attendere la completa asciugatura della prima.
- NOTA: l'applicazione in due mani permette di ottenere un grado superiore di protezione della superficie contro le macchie.

Consumi

tipologia di applicazione	consumo minimo	consumo massimo	u.m.	note
In due mani, con spandicera	0,050	0,075	L/m ²	(1)
Su superfici in cotto, per due mani	0,070	0,090	L/m ²	(2)

(1) Resa = (13-20) m²/L

(2) Resa = (11-14) m²/L

Pulizia degli attrezzi

- Prodotto fresco: pulizia con acqua (anche idrolavaggio).
- Prodotto indurito: asportazione meccanica.

Consigli utili per la posa

- Non diluire. La diluizione pregiudica la corretta formazione della pellicola di cera.
- La deceratura delle superfici trattate con SEAL WAX richiede il decerante specifico STRIPPER PLUS (vedi Scheda Tecnica).
- SEAL WAX non è indicato per applicazioni all'esterno.
- Leggere la Scheda di Sicurezza prima dell'uso.

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO: SEAL WAX L	valore	
Aspetto	-	Emulsione bianca
Densità a 20°C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,04 ± 0,02
pH (metodo potenziometrico) a 23°C, ISO 4316	-	8,4 ± 0,2
Residuo secco, ISO 1625	-	(25 ± 2) %
Tempo di pedonabilità (a +23°C)	ore	48
Tempo minimo per la messa in esercizio (a 23°C, 50% UR)	giorni	7
Temperatura minima di filmazione (MFFT), ISO 2115	°C	+8

SEAL WAX

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO: SEAL WAX MAT		valore
Aspetto	-	Emulsione bianca
Densità a 20°C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,03 ± 0,02
pH (metodo potenziometrico) a 23°C, ISO 4316	-	8,4 ± 0,2
Residuo secco, ISO 1625	-	(20 ± 2) %
Tempo di pedonabilità (a +23°C)	ore	48
Tempo minimo per la messa in esercizio (a 23°C, 50% UR)	giorni	7
Temperatura minima di filmazione (MFFT), ISO 2115	°C	+8

Conservazione del prodotto

- 12 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura compresa tra +15°C e +35°C.
- Il prodotto teme il gelo.

Confezioni

VARIANTE	CONFEZIONE	ADR	CONF. / BANCALE	COMPONENTI	NOTE
L	12 flaconi da 1 L	NO	30 scatole		(1)
L	4 taniche da 5 L	NO	24 scatole		(1)
L	tanica - 20 L	NO	24 taniche		(1)
MAT	4 taniche da 5 L	NO	24 scatole		(2)

NOTE:

(1) Cera metallizzata in versione lucida.

(2) Cera metallizzata in versione opaca.

Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

SI = merce PERICOLOSA

NOTE LEGALI

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate sulle conoscenze e sull'esperienza maturate da Nord Resine alla data della sua emissione e hanno carattere esclusivamente indicativo. Esse non costituiscono specifica tecnica né comportano l'assunzione di alcuna garanzia, espressa o implicita, o responsabilità in merito ai risultati ottenibili che dipendono da molteplici fattori indipendenti dal controllo di Nord Resine.

È responsabilità dell'utilizzatore verificare preventivamente, anche mediante idonee prove, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, la compatibilità con il supporto, le idonee condizioni ambientali di applicazione e l'esecuzione della posa a regola d'arte assumendosi ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del prodotto e dal risultato finale delle lavorazioni.

Nord Resine si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti, le confezioni, i quantitativi contenuti e la presente documentazione tecnica. I prodotti Nord Resine sono destinati esclusivamente ad uso professionale.

La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce le precedenti edizioni. Verificare l'ultima revisione più aggiornata su <https://nordresine.com/it/>

EDIZIONE

Emissione: 09.01.2015

Revisione: 11.06.2026