



SEAL WAX

Cire de protection contre la poussière



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



RESPIRANT



RAPIDE



PRATICABLE



CARROSSABLE

DOMAINE D'UTILISATION



EN INTÉRIEUR



SOLS INT.




HANGARS



MURS INT.

CANDIDATURES



MONO-COMP.



PRÊT À L'EMPLOI



ÉPANDEUR



ANTI-TACHES

Description

SEAL WAX est une famille de préparations liquides à base de cires polymères, modificatrices, d'additifs et d'eau pour une protection antipoussière du béton et pour les traitements finaux dans la technologie « béton ciré » et du polymère-ciment.

SEAL WAX est disponible en deux versions:

- SEAL WAX L : cire métallique brillante à double réticulation.
- SEAL WAX MAT : cire métallique satinée mate avec double réticulation.

L'action est complétée par un mince film de surface transparent qui facilite les opérations de nettoyage. En raison de ses caractéristiques, SEAL WAX ne permet pas l'adhérence de la saleté et facilite son élimination.

Champ d'application

SEAL WAX est idéal pour le traitement étanche à la poussière des sols industriels en béton, colorés et naturels, et pour les traitements finaux dans la technologie du « Béton Ciré » et du polymère-ciment.

SEAL WAX permet une intervention simple et peu coûteuse.

Avantages

Préparation spécifique du support de pose

Préparation du produit

Application du produit

- Sur un nouveau revêtement de sol

SEAL WAX

• Appliquez ensuite SEAL WAX à l'aide d'un épandeur spécial, en deux couches espacées de quelques heures, en prenant soin de croiser les mains.

Consommation

type d'application	consommation minimale	consommation maximale	u.m.	notes
A deux mains, avec écarteur	0,050	0,075	L/m ²	(1)
A deux mains, avec écarteur	0,070	0,090	L/m ²	(2)

(1) Rendement = (13-20) m²/L

Nettoyage des outils

- Produit frais: nettoyage à l'eau (également hydrolavage).
- Produit durci: enlèvement mécanique.

Conseils utiles pour la pose

- Ne pas diluer. La dilution nuit à la bonne formation du film de cire.
- Pour enlever SEAL WAX du sol, un décapant à cire spécial est nécessaire:
- Pour enlever SEAL WAX du sol, un décapant à cire spécial est nécessaire:
- Lire la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation.

Données techniques

► IDENTIFIANTS DU PRODUIT : SEAL WAX N		valeur
Aspect	-	Émulsion blanche
Densité à 20°C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,04 ± 0,02
pH (méthode potentiométrique) à 23°C, ISO 4316	-	8,4 ± 0,2
Résidus secs, ISO 1625	-	(20 ± 2) %
Ouverture au passage piétonnier (à +23°C)	Heures	48
Temps de mise en service minimum (à 23°C, 50% HR)	jours	7
Température minimale du film (MFFT), ISO 2115	°C	+8

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT : TAPIS DE CIRE À SCELLER		valeur
Aspect	-	Émulsion blanche
Densité à 20°C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,03 ± 0,02
pH (méthode potentiométrique) à 23°C, ISO 4316	-	8,4 ± 0,2
Résidus secs, ISO 1625	-	(20 ± 2) %
Ouverture au passage piétonnier (à +23°C)	Heures	48
Temps de mise en service minimum (à 23°C, 50% HR)	jours	7
Température minimale du film (MFFT), ISO 2115	°C	+8

Stockage des produits

- 12 mois dans l'emballage fermé d'origine, dans un environnement sec et couvert, à l'abri du soleil et à une température comprise entre +15°C et +35°C.
- Le produit craint le gel.

Conditionnements

VARIANTE	PACKAGE	ADR	PACK / PALETTE	COMPOSANTS	NOTES
BRILLANT	12 flacons de 1 L	NO	30 boîtes		(1)
BRILLANT	4 jerrycans de 5 L	NO	24 boîtes		(1)
BRILLANT	jerrycan - 20 L	NO	24 jerrycans		(1)

SEAL WAX

VARIANTE	PACKAGE	ADR	PACK / PALETTE	COMPOSANTS	NOTES
OPAQUE	4 jerrycans de 5 L	NO	24 boîtes		(2)

NOTES :

(1) Cire métallique en version brillante.

(2) Cire métallique en version mate.

Légende ADR :

NO = marchandises NON DANGEREUSES

P* = marchandises dangereuses emballées en quantités limitées (emballées conformément au chapitre 3.4 de l'ADR)

Si = Marchandises DANGEREUSES

MENTIONS LÉGALES

Les informations contenues dans cette Fiche Technique sont basées sur les connaissances et l'expérience acquises par Nord Resine à la date de son émission et sont données à titre purement indicatif. Elles ne constituent pas une spécification technique et n'impliquent pas l'assomption d'une quelconque garantie, expresse ou implicite, ou responsabilité quant aux résultats pouvant être obtenus, qui dépendent de multiples facteurs indépendants du contrôle de Nord Resine.

Il incombe à l'utilisateur de vérifier préalablement, également par des tests appropriés, l'adéquation du produit à l'usage prévu, la compatibilité avec le support, les conditions environnementales d'application appropriées et l'exécution de la pose dans les règles de l'art, en assumant toute responsabilité découlant de l'utilisation du produit et du résultat final des travaux.

Nord Resine se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les caractéristiques des produits, les emballages, les quantités contenues et la présente documentation technique. Les produits Nord Resine sont exclusivement destinés à un usage professionnel.

Cette Fiche Technique annule et remplace les éditions précédentes. Vérifiez la dernière version mise à jour sur <https://nordresine.com/fr/>

EDITION

Émission: 26.01.2026

Révision: -