

# NYCON F/FIOCCO

Tessuto-Non-Tessuto a filo continuo in PP agugliato e calandrato resistente ai solventi



## Descrizione

NYCON F/FIOCCO è un Tessuto-Non-Tessuto in fibra sintetica (PP) a filo continuo agugliato e calandrato, resistente ai solventi e ai raggi UV.

## Colore

NYCON F/FIOCCO è disponibile nel colore grigio chiaro.

## Campo d'impiego

NYCON F/FIOCCO è impiegato come armatura di rinforzo nella posa di membrane a base solvente, di natura poliuretanica, epossidica o epossi-poliuretanica.

NYCON F/FIOCCO può essere impiegato in abbinamento a:

- EASY-LAST 901
- PU BASE
- HELASTON COLOR

NOTA: in tutti i casi per un corretto utilizzo o abbinamento di NYCON F/FIOCCO si rimanda alle Schede Tecniche dei singoli prodotti impermeabilizzanti.

## Vantaggi

- NYCON F/FIOCCO è l'armatura ideale per la realizzazione di membrane composite con buone resistenze meccaniche.
- Date le sue eccellenti lavorabilità e adattabilità, NYCON F/FIOCCO è ideale per l'applicazione di membrane liquide su superfici non perfettamente planari o in corrispondenza di particolari di forma complessa.
- NYCON F/FIOCCO è disponibile in bobine con altezza ridotta per rendere più agevole la realizzazione dei particolari.

## Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO		valore
Massa areica, EN ISO 9864	g/m <sup>2</sup>	100 ± 10
Spessore (compressione 2 kPa), EN ISO 9863-1	mm	0,7 ± 0,1
Spessore (compressione 20 kPa), EN ISO 9863-1	mm	0,5 ± 0,1
Resistenza a trazione (banda larga 20 cm, direzione longitudinale), EN ISO 10319	kN/m	4,0 ± 0,6
Resistenza a trazione (banda larga 20 cm, direzione trasversale), EN ISO 10319	kN/m	5,0 ± 0,8
Allungamento a rottura (banda larga 20 cm, direzione longitudinale), EN ISO 10319	-	(65 ± 10)%
Allungamento a rottura (banda larga 20 cm, direzione trasversale), EN ISO 10319	-	(75 ± 12)%
Resistenza al punzonamento statico (metodo CBR), EN ISO 12236	N	800 ± 60
Resistenza al punzonamento dinamico (metodo "cone drop"), EN ISO 13433	mm	36 ± 8

## Conservazione del prodotto

- 60 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura compresa tra +10°C e +30°C.

## Confezioni

# NYCON F/FIOCCO

VARIANTE	CONFEZIONE	ADR	CONF. / BANCALE	COMPONENTI	NOTE
Altezza rotolo 25 cm, lunghezza 50 m	rotolo - 12,5 m <sup>2</sup>	NO	96 rotoli		-
Altezza rotolo 100 cm, lunghezza 50 m	rotolo - 50 m <sup>2</sup>	NO	24 rotoli		-

## Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

P\* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

Si = merce PERICOLOSA

## NOTE LEGALI

I consigli circa le modalità d'uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito Internet all'indirizzo [www.nordresine.com](http://www.nordresine.com) contiene l'ultima revisione della presente scheda tecnica: in caso di dubbio, verificarne la data di revisione (se non presente vale la data di emissione) visualizzandola dalla sezione "PRODOTTI".

## EDIZIONE

Emissione: 05.06.2026

Revisione: -