

NORDRY 100


Liquido trasparente
idrorepellente naturale per
trattamenti superficiali a vista per
esterni




CARATTERISTICHE TECNICHE



IMPERM.



TRASPIRA



RAGGI UV



GELO



INT / EST




BASSET.



LENTO

CAMPO D'IMPIEGO

APPLICAZIONI



MONO



RULLO



PENNELLO

Descrizione

NORDRY 100 è un formulato in emulsione acquosa che, applicato su una superficie edile assorbente, la rende idrorepellente e ne conserva la permeabilità al vapore acqueo.

Per le sue caratteristiche chimiche, è particolarmente consigliato per:

- Superfici in pietra naturale di colore chiaro.
- Calcestruzzo a vista.
- Muri in materiali misti.
- Laterizi.

Campo d'impiego

NORDRY 100 può essere impiegato come idrofobizzante per:

- Tegole e mattoni.
- Piastrelle di gesso e cartongesso.
- Cemento cellulare.
- Perlite e vermiculite.

Indicato anche per pietre naturali a base carbonatica (tufo, pietra leccese etc).

Vantaggi

- NORDRY 100 ha resa elevata in applicazione ed un costo contenuto.
- Dopo la maturazione, il trattamento con NORDRY 100 non rilascia residui.

Preparazione generale del supporto di posa

- Ripulire accuratamente la superficie da polvere, sporco o altri materiali incoerenti.
- Il supporto di posa non deve essere necessariamente asciutto.

Preparazione del prodotto

- NORDRY 100 è pronto all'uso.
- In presenza di superfici poco assorbenti, può essere diluito con acqua in quantità massima pari al 50%.

Applicazione del prodotto

- Applicare a spruzzo, pennello o rullo in due mani successive.
- Non applicare sotto il sole cocente.
- Proteggere dal sole e dal forte calore durante i primi giorni successivi all'applicazione.

NORDRY 100

Consumi

tipologia di applicazione	consumo minimo	consumo massimo	u.m.	note
Su tutte le superfici	0,25	0,35	L/m ²	(1)

(1) Resa = 34 m²/L.

Pulizia degli attrezzi

- Prodotto fresco: pulizia con acqua (anche idrolavaggio).
- Prodotto indurito: asportazione meccanica.

Consigli utili per la posa

- Su mattoni a vista (in particolare di colore scuro), con alta concentrazione di sali idrosolubili, possono formarsi delle macchie biancastre a seguito dell'applicazione di NORDRY 100. In questo caso è bene controllare preventivamente in una o più piccole zone eventuali imprevedibili incompatibilità.
- Il prodotto è alcalino e quindi corrosivo nei confronti dei seguenti materiali: zinco, piombo, stagno, alluminio e vetro.
- Il prodotto è pericoloso, adottare le precauzioni e i DPI indicati in Scheda di Sicurezza al punto 8.
- Leggere attentamente la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo.

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO		valore
Densità a 23°C, EN ISO 2811-1	kg/L	1,03 ± 0,02
Viscosità cinematica (tazza 3 ISO, 23°C), EN ISO 2431	s	90 ± 5
pH (metodo potenziometrico) a 23°C, ISO 4316	-	13,0 ± 0,7
Colore	-	Trasparente incolore
Odore	-	Leggero
► DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONI FINALI		valore
Angolo di contatto statico (misura dell'idrorepellenza), NORMAL 33/89	-	(108 ± 3)°
Assorbimento per immersione totale, NORMAL 7/81	-	(67 ± 2)%

Conservazione del prodotto

- 24 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura compresa tra +4°C e +30°C.
- Il prodotto teme il gelo.

Confezioni

VARIANTE	CONFEZIONE	ADR	CONF. / BANCALE	COMPONENTI	NOTE
-	12 flaconi da 1 L	NO	30 scatole		-
-	4 taniche da 5 L	NO	24 scatole		-
-	tanica - 20 L	NO	24 taniche		-

Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

SI = merce PERICOLOSA

NORDRY 100

NOTE LEGALI

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate sulle conoscenze e sull'esperienza maturate da Nord Resine alla data della sua emissione e hanno carattere esclusivamente indicativo. Esse non costituiscono specifica tecnica né comportano l'assunzione di alcuna garanzia, espressa o implicita, o responsabilità in merito ai risultati ottenibili che dipendono da molteplici fattori indipendenti dal controllo di Nord Resine.

È responsabilità dell'utilizzatore verificare preventivamente, anche mediante idonee prove, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, la compatibilità con il supporto, le idonee condizioni ambientali di applicazione e l'esecuzione della posa a regola d'arte assumendosi ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del prodotto e dal risultato finale delle lavorazioni.

Nord Resine si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti, le confezioni, i quantitativi contenuti e la presente documentazione tecnica. I prodotti Nord Resine sono destinati esclusivamente ad uso professionale.

La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce le precedenti edizioni. Verificare l'ultima revisione più aggiornata su <https://nordresine.com/it/>

EDIZIONE

Emissione: 05.04.1998

Revisione: 30.04.2018